



建築用塗料・外装仕上げ塗材  
**セミフロン**

塗装仕様書

第5版

**KF** KFケミカル株式会社

●本社 ●福岡営業所(本社併設)

〒105-0004

東京都港区新橋1丁目1番1号  
日比谷ビルディング 9F

TEL:03-6629-9033 FAX:03-6629-9023 TEL:06-6356-4678(代表) FAX:06-6356-6393

014-15800-005 2020.5

●大阪支店

〒530-0041

大阪府大阪市北区天神橋2丁目4番17号  
千代田第一ビル 7F



HP: <http://www.k-fine.co.jp>

**KF** KFケミカル株式会社

# 目 次

## 注意事項

- 材料保管について
  - ・材料保管は5℃～30℃の室温または日陰で、換気よく、雨水及び直射日光などのあらないところを選んでください。
  - ・水系材料の保管は、低温時において凍結しないようご注意してください。
  - ・溶剤系材料を保管する場所には、消防法および危険物取締条件に準拠し、かつ消火器・消火用砂を備えて下さい。
- 施工上の気象条件について
  - 気温:5℃以上 湿度:85%以下 風速:風速5m/秒以下
  - 天候:降雨・降雪のこと
- 各製品の施工上の注意事項、要点はカタログをご参照ください。
- 安全衛生上の注意事項はカタログ、安全データシートをご参照ください。
- 各製品の塗装仕様については、予告なく変更することがありますので予めご了承ください。

仕様 No.1	外壁用 塗料	弱 溶 剤	1液弱溶剤形フッ素樹脂塗料 セミフロンマイルド	2・3	
仕様 No.2			2液弱溶剤形フッ素樹脂塗料 セミフロンマイルドII	4・5	
仕様 No.3			2液弱溶剤形無機・フッ素樹脂塗料 セミフロンスーパーMILD II	6・7	
仕様 No.4		水 性	1液水性フッ素樹脂塗料 セミフロンアクア	8	
仕様 No.5			2液水性フッ素樹脂塗料 セミフロンアクアII	10・11	
仕様 No.6			2液水性無機・フッ素樹脂塗料 セミフロンスーパーアクアII	12・13	
仕様 No.7	外壁用 遮熱塗料	弱 溶 剤	1液弱溶剤形フッ素樹脂塗料 セミフロンマイルド遮熱	14・15	
仕様 No.8			2液弱溶剤形フッ素樹脂塗料 セミフロンマイルドII遮熱	16・17	
仕様 No.9			2液弱溶剤形無機・フッ素樹脂塗料 セミフロンスーパーMILD II遮熱	18・19	
仕様 No.10		水 性	2液水性フッ素樹脂塗料 セミフロンアクアII遮熱	20・21	
仕様 No.11			2液水性無機・フッ素樹脂塗料 セミフロンスーパーアクアII遮熱	22・23	
仕様 No.12			屋根用 金属用 塗料	弱 溶 剤	1液弱溶剤形フッ素樹脂塗料 セミフロンルーフ
仕様 No.13	2液弱溶剤形フッ素樹脂塗料 セミフロンルーフII	26・27			
仕様 No.14	2液弱溶剤形無機・フッ素樹脂塗料 セミフロンスーパールーフII	28・29			
仕様 No.15	屋根用 遮熱塗料	弱 溶 剤		1液弱溶剤形フッ素樹脂塗料 セミフロンルーフ遮熱	30
仕様 No.16				2液弱溶剤形フッ素樹脂塗料 セミフロンルーフII遮熱	31
仕様 No.17				2液弱溶剤形無機・フッ素樹脂塗料 セミフロンスーパールーフII遮熱	32
仕様 No.18		外壁用光触媒コーティング液 /保護下塗剤	水 性	1液水性光触媒コーティング液 プロテクトライトU-EX/U-UN	33
				1液水性光触媒コーティング液 プロテクトライトU-EX	
				内装用光触媒コーティング液 プロテクトライトU-IN	
	ガラス用光触媒コーティング液 プロテクトライトU-GL				
仕様 No.19	遮熱断熱塗料	水 性	1液水性遮熱断熱塗料 スダースコート	34	
			1液水性遮熱断熱塗料 スダースコート/セミクリーンコート		
仕様 No.20	基礎用単色微弾性仕上材	水性	2材混合型基礎巾木用塗料 KFクリーンファンデ	35	
			2材混合型基礎巾木用塗料 KFカラフルファンデ		
K F 製 品 一 覧 表			36～40		

仕様 No.1 外壁用塗料  
1液弱溶剤形フッ素樹脂塗料

超低汚染型1液弱溶剤系フッ素樹脂塗料(外壁)  
セミフロンマイルド



### ■ 1-1 外壁 標準塗装仕様(新設・窯業系・金属系サイディングボードなどの塗替え)

工法	材料名	塗回数	塗布量(kg/m <sup>2</sup> /回)	希釈	塗装間隔(20℃)	塗装用具
下地調整 旧塗膜で剥れ部分、膨れ部分等はワイヤーブラシ、皮スキ等のケレン具を用いて完全に除去する。 またチョーキング部分、汚れ等は高圧洗浄等で除去し、乾燥した面とする。(含水率10%以下)						
下塗	KFマイルドシーラーII(透明)	1	0.12~0.15	塗料用シンナーA 0~10%	4時間以上7日以内	刷毛、ローラー、スプレー
上塗	セミフロンマイルド	2	0.15~0.18	塗料用シンナーA 0~20%	4時間以上7日以内 最終養生24時間以上	刷毛、ローラー、スプレー

\*素地劣化が進んだ窯業系サイディングボードは、予めKFマイルドシーラーIIを増し塗りし下地補強を行って下さい。

### ■ 1-2 外壁 2コートオールインワンプロセス(窯業系・金属系サイディングボードなどの塗替え)

工法	材料名	塗回数	塗布量(kg/m <sup>2</sup> /回)	希釈	塗装間隔(20℃)	塗装用具
下地調整 旧塗膜で剥れ部分、膨れ部分等はワイヤーブラシ、皮スキ等のケレン具を用いて完全に除去する。 またチョーキング部分、汚れ等は高圧洗浄等で除去し、乾燥した面とする。						
下塗	セミフロンバインダーSiII(共色)	1	0.15~0.18	塗料用シンナーA 0~10%	4時間以上7日以内	刷毛、ローラー、スプレー
上塗	セミフロンマイルド	1	0.15~0.18	塗料用シンナーA 0~20%	4時間以上7日以内 最終養生24時間以上	刷毛、ローラー、スプレー

\*素地劣化が進んだ窯業系サイディングボードは、予めセミフロンバインダーSiIIを増し塗りし下地補強を行って下さい。

\*2コートオールインワン仕様は必ずセミフロンバインダーSiIIを使用し、セミフロンマイルドは塗り残しなど無いよう慎重に塗付して下さい。

### ■ 1-3 外壁 エポキシ系サフェサー仕様(窯業系サイディングボードなどの塗替え)

工法	材料名	塗回数	塗布量(kg/m <sup>2</sup> /回)	希釈	塗装間隔(20℃)	塗装用具
下地調整 旧塗膜で剥れ部分、膨れ部分等はワイヤーブラシ、皮スキ等のケレン具を用いて完全に除去する。 またチョーキング部分、汚れ等は高圧洗浄等で除去し、乾燥した面とする。						
下塗	セミフロンフィラーエポ	1	0.2~0.4	水道水 2~5%	4時間以上3日以内	ウールローラー
上塗	セミフロンマイルド	2	0.15~0.18	塗料用シンナーA 0~20%	4時間以上7日以内 最終養生24時間以上	刷毛、ローラー、スプレー

\*素地劣化が進んだ窯業系サイディングボードは、予めKFマイルドシーラーII、またはKFマイクロカチオンシーラーを増し塗りし下地補強を行って下さい。

### ■ 1-4 外壁・金属錆止仕様(金属系サイディングボード、鉄部などの塗替え)

工法	材料名	塗回数	塗布量(kg/m <sup>2</sup> /回)	希釈	塗装間隔(20℃)	塗装用具
下地調整 錆や旧塗膜で剥れ部分、膨れ部分等はワイヤーブラシ、皮スキ等のケレン具を用いて完全に除去する。 またチョーキング部分、汚れ等は高圧洗浄等で除去し、乾燥した面とする。						
下塗	※セミフロンエボプライマー	1	0.12~0.15	塗料用シンナーA 0~5%	4時間以上7日以内	刷毛、ローラー、スプレー
上塗	セミフロンマイルド	2	0.12~0.15	塗料用シンナーA 0~20%	4時間以上7日以内 最終養生24時間以上	刷毛、ローラー、スプレー

\*著しい発錆部、エッジ部はセミフロンエボプライマーを増し塗りして下さい。

\*セミフロンエボプライマーは標準9色の中から選定下さい。

### ■ 1-5 外壁 微弾性フィラー仕様(モルタル下地:リシン、吹付けタイルなどの塗替え)

工法	材料名	塗回数	塗布量(kg/m <sup>2</sup> /回)	希釈	塗装間隔(20℃)	塗装用具
下地調整 旧塗膜の脆弱部はワイヤーブラシ、皮スキ等のケレン具を用いて完全に除去、除去した部分は同一模様に合わせ補修する。 またチョーキング部分、汚れ等は高圧洗浄等で除去し、乾燥した面とする。						
下塗	セミフロンフィラー	1	0.2~0.4 0.8~1.2	水道水 2~5% 水道水 0~3%	4時間以上3日以内 16時間以上3日以内	ウールローラー 砂骨ローラー
上塗	セミフロンマイルド	2	0.15~0.18	塗料用シンナーA 0~20%	4時間以上7日以内 最終養生24時間以上	刷毛、ローラー、スプレー

\*旧塗膜が吹付けタイル下地で、劣化の程度が少ない場合、2コートオールインワンプロセスでも塗装が可能な場合があります。

\*旧塗膜の劣化、素地劣化が顕著な場合は、KFマイクロカチオンシーラーまたはKFマイルドシーラーIIを増し塗りし下地補強を行って下さい。

### ■ 1-6 外壁 微弾性フィラー・中塗材仕様(モルタル下地:リシン、吹付けタイルなどの塗替え)

工法	材料名	塗回数	塗布量(kg/m <sup>2</sup> /回)	希釈	塗装間隔(20℃)	塗装用具
下地調整 旧塗膜の脆弱部はワイヤーブラシ、皮スキ等のケレン具を用いて完全に除去、除去した部分は同一模様に合わせ補修する。 またチョーキング部分、汚れ等は高圧洗浄等で除去し、乾燥した面とする。						
下塗	セミフロンフィラー	1	0.2~0.4 0.8~1.2	水道水 2~5% 水道水 0~3%	4時間以上3日以内 16時間以上3日以内	ウールローラー 砂骨ローラー
中塗	セミフロンバインダーSiII(共色)	1	0.15~0.18	塗料用シンナーA 0~10%	4時間以上7日以内	刷毛、ローラー、スプレー
上塗	セミフロンマイルド	1	0.15~0.18	塗料用シンナーA 0~20%	4時間以上7日以内 最終養生24時間以上	刷毛、ローラー、スプレー

\*旧塗膜の劣化、素地劣化が顕著な場合は、KFマイクロカチオンシーラーまたはKFマイルドシーラーIIを増し塗りし下地補強を行って下さい。

### ■ 1-7 外壁 エポキシ系微弾性フィラー仕様(モルタル下地:リシン、吹付けタイルなどの塗替え)

工法	材料名	塗回数	塗布量(kg/m <sup>2</sup> /回)	希釈	塗装間隔(20℃)	塗装用具
下地調整 旧塗膜の脆弱部はワイヤーブラシ、皮スキ等のケレン具を用いて完全に除去、除去した部分は同一模様に合わせ補修する。 またチョーキング部分、汚れ等は高圧洗浄等で除去し、乾燥した面とする。						
下塗	セミフロンフィラーエポ	1	0.2~0.4 0.8~1.2	水道水 2~5% 水道水 0~3%	4時間以上3日以内 16時間以上3日以内	ウールローラー 砂骨ローラー
上塗	セミフロンマイルド	2	0.15~0.18	塗料用シンナーA 0~20%	4時間以上7日以内 最終養生24時間以上	刷毛、ローラー、スプレー

\*旧塗膜の劣化、素地劣化が顕著な場合は、KFマイクロカチオンシーラーまたはKFマイルドシーラーIIを増し塗りし下地補強を行って下さい。

### ■ 1-8 外壁 エポキシ系微弾性フィラー・中塗材仕様(モルタル下地:リシン、吹付けタイルなどの塗替え)

工法	材料名	塗回数	塗布量(kg/m <sup>2</sup> /回)	希釈	塗装間隔(20℃)	塗装用具
下地調整 旧塗膜の脆弱部はワイヤーブラシ、皮スキ等のケレン具を用いて完全に除去、除去した部分は同一模様に合わせ補修する。 またチョーキング部分、汚れ等は高圧洗浄等で除去し、乾燥した面とする。						
下塗	セミフロンフィラーエポ	1	0.2~0.4 0.8~1.2	水道水 2~5% 水道水 0~3%	4時間以上3日以内 16時間以上3日以内	ウールローラー 砂骨ローラー
中塗	セミフロンバインダーSiII(共色)	1	0.15~0.18	塗料用シンナーA 0~10%	4時間以上7日以内	刷毛、ローラー、スプレー
上塗	セミフロンマイルド	1	0.15~0.18	塗料用シンナーA 0~20%	4時間以上7日以内 最終養生24時間以上	刷毛、ローラー、スプレー

\*旧塗膜の劣化、素地劣化が顕著な場合は、KFマイクロカチオンシーラーまたはKFマイルドシーラーIIを増し塗りし下地補強を行って下さい。

仕様 No.2 外壁用塗料  
2液弱溶剤形フッ素樹脂塗料

高耐候性2液弱溶剤系フッ素樹脂塗料(外壁)  
セミフロンマイルドII

JIS K 5659  
鋼構造物用耐候性上塗塗料  
**CEMIFLON**

## ■ 2-1 外壁 標準塗装仕様(新設・窯業系・金属系サイディングボードなどの塗替え)

工法	材料名	塗回数	塗布量(kg/m <sup>2</sup> /回)	希釈	塗装間隔(20℃)	塗装用具
下地調整 旧塗膜で剥れ部分、膨れ部分等はワイヤーブラシ、皮スキ等のケレン具を用いて完全に除去する。 またチョーキング部分、汚れ等は高压洗浄等で除去し、乾燥した面とする。(含水率10%以下)						
下塗	KFマイルドシーラーII(透明)	1	0.12~0.15	塗料用シンナーA 0~10%	4時間以上7日以内	刷毛、ローラー、スプレー
上塗	セミフロンマイルドII	2	0.15~0.18	塗料用シンナーA 0~20%	4時間以上7日以内 最終養生24時間以上	刷毛、ローラー、スプレー

※素地劣化が進んだ窯業系サイディングボードは、KFマイルドシーラーIIを増し塗りし下地補強を行って下さい。

## ■ 2-2 外壁 2コートオールインワンプロセス(窯業系・金属系サイディングボードなどの塗替え)

工法	材料名	塗回数	塗布量(kg/m <sup>2</sup> /回)	希釈	塗装間隔(20℃)	塗装用具
下地調整 旧塗膜で剥れ部分、膨れ部分等はワイヤーブラシ、皮スキ等のケレン具を用いて完全に除去する。 またチョーキング部分、汚れ等は高压洗浄等で除去し、乾燥した面とする。						
下塗	セミフロンバインダーSiII(共色)	1	0.15~0.18	塗料用シンナーA 0~10%	4時間以上7日以内	刷毛、ローラー、スプレー
上塗	セミフロンマイルドII	1	0.15~0.18	塗料用シンナーA 0~20%	最終養生24時間以上	刷毛、ローラー、スプレー

※素地劣化が進んだ窯業系サイディングボードは、セミフロンバインダーSiIIを増し塗りし下地補強を行って下さい。

※2コートオールインワン仕様は必ずセミフロンバインダーSiIIを使用し、セミフロンマイルドIIは塗り残しなど無いよう慎重に塗付して下さい。

## ■ 2-3 外壁 エポキシ系サフェサー仕様(窯業系サイディングボードなどの塗替え)

工法	材料名	塗回数	塗布量(kg/m <sup>2</sup> /回)	希釈	塗装間隔(20℃)	塗装用具
下地調整 旧塗膜で剥れ部分、膨れ部分等はワイヤーブラシ、皮スキ等のケレン具を用いて完全に除去する。 またチョーキング部分、汚れ等は高压洗浄等で除去し、乾燥した面とする。						
下塗	セミフロンフィラーエポ	1	0.2~0.4	水道水 2~5%	4時間以上3日以内	ウールローラー
上塗	セミフロンマイルドII	2	0.15~0.18	塗料用シンナーA 0~20%	4時間以上7日以内 最終養生24時間以上	刷毛、ローラー、スプレー

※素地劣化が進んだ窯業系サイディングボードは、手めKFMマイルドシーラーIIまたはKFマイクロカチオンシーラーを増し塗りし下地補強を行って下さい。

## ■ 2-4 外壁・金属錆止仕様(金属系サイディングボード、鉄部などの塗替え)

工法	材料名	塗回数	塗布量(kg/m <sup>2</sup> /回)	希釈	塗装間隔(20℃)	塗装用具
下地調整 錆や旧塗膜で剥れ部分、膨れ部分等はワイヤーブラシ、皮スキ等のケレン具を用いて完全に除去する。 またチョーキング部分、汚れ等は高压洗浄等で除去し、乾燥した面とする。						
下塗(錆止)	セミフロンエポプライマーII	1	0.12~0.18	塗料用シンナーA 0~5%	4時間以上7日以内	刷毛、ローラー、スプレー
上塗	セミフロンマイルドII	2	0.12~0.15	塗料用シンナーA 0~20%	4時間以上7日以内 最終養生24時間以上	刷毛、ローラー、スプレー

※著しい発錆部、エッジ部はセミフロンエポプライマーIIを増し塗りしてください。

※セミフロンエポプライマーIIはホワイト・グレー・ブラウン・ブラックから選定下さい。

## ■ 2-5 外壁 微弾性フィラー仕様(モルタル下地:リシン、吹付けタイルなどの塗替え)

工法	材料名	塗回数	塗布量(kg/m <sup>2</sup> /回)	希釈	塗装間隔(20℃)	塗装用具
下地調整 旧塗膜の脆弱部はワイヤーブラシ、皮スキ等のケレン具を用いて完全に除去、除去した部分は同一模様に合わせ補修する。 またチョーキング部分、汚れ等は高压洗浄等で除去し、乾燥した面とする。						
下塗	セミフロンフィラー	1	0.2~0.4 0.8~1.2	水道水 2~5% 水道水 0~3%	4時間以上3日以内 16時間以上3日以内	ウールローラー 砂骨ローラー
上塗	セミフロンマイルドII	2	0.15~0.18	塗料用シンナーA 0~20%	4時間以上7日以内 最終養生24時間以上	刷毛、ローラー、スプレー

※旧塗膜が吹付けタイル下地で、劣化の程度が少ない場合、2コートオールインワンプロセスでも塗装が可能な場合があります。

※旧塗膜の劣化、素地劣化が顕著な場合は、KFマイクロカチオンシーラー、またはKFマイルドシーラーIIを増し塗りし下地補強を行って下さい。

## ■ 2-6 外壁 微弾性フィラー・中塗材仕様(モルタル下地:リシン、吹付けタイルなどの塗替え)

工法	材料名	塗回数	塗布量(kg/m <sup>2</sup> /回)	希釈	塗装間隔(20℃)	塗装用具
下地調整 旧塗膜の脆弱部はワイヤーブラシ、皮スキ等のケレン具を用いて完全に除去、除去した部分は同一模様に合わせ補修する。 またチョーキング部分、汚れ等は高压洗浄等で除去し、乾燥した面とする。						
下塗	セミフロンフィラー	1	0.2~0.4 0.8~1.2	水道水 2~5% 水道水 0~3%	4時間以上3日以内 16時間以上3日以内	ウールローラー 砂骨ローラー
中塗	セミフロンバインダーSiII(共色)	1	0.15~0.18	塗料用シンナーA 0~10%	4時間以上7日以内	刷毛、ローラー、スプレー
上塗	セミフロンマイルドII	1	0.15~0.18	塗料用シンナーA 0~20%	4時間以上7日以内 最終養生24時間以上	刷毛、ローラー、スプレー

※旧塗膜の劣化、素地劣化が顕著な場合は、KFマイクロカチオンシーラー、またはKFマイルドシーラーIIを増し塗りし下地補強を行って下さい。

## ■ 2-7 外壁 エポキシ系微弾性フィラー仕様(モルタル下地:リシン、吹付けタイルなどの塗替え)

工法	材料名	塗回数	塗布量(kg/m <sup>2</sup> /回)	希釈	塗装間隔(20℃)	塗装用具
下地調整 旧塗膜の脆弱部はワイヤーブラシ、皮スキ等のケレン具を用いて完全に除去、除去した部分は同一模様に合わせ補修する。 またチョーキング部分、汚れ等は高压洗浄等で除去し、乾燥した清浄面とする。						
下塗	セミフロンフィラーエポ	1	0.2~0.4 0.8~1.2	水道水 2~5% 水道水 0~3%	4時間以上3日以内 16時間以上3日以内	ウールローラー 砂骨ローラー
上塗	セミフロンマイルドII	2	0.15~0.18	塗料用シンナーA 0~20%	4時間以上7日以内 最終養生24時間以上	刷毛、ローラー、スプレー

※旧塗膜の劣化、素地劣化が顕著な場合は、KFマイクロカチオンシーラー、またはKFマイルドシーラーIIを増し塗りし下地補強を行って下さい。

## ■ 2-8 外壁 エポキシ系微弾性フィラー・中塗材仕様(モルタル下地:リシン、吹付けタイルなどの塗替え)

工法	材料名	塗回数	塗布量(kg/m <sup>2</sup> /回)	希釈	塗装間隔(20℃)	塗装用具
下地調整 旧塗膜の脆弱部はワイヤーブラシ、皮スキ等のケレン具を用いて完全に除去、除去した部分は同一模様に合わせ補修する。 またチョーキング部分、汚れ等は高压洗浄等で除去し、乾燥した清浄面とする。						
下塗	セミフロンフィラーエポ	1	0.2~0.4 0.8~1.2	水道水 2~5% 水道水 0~3%	4時間以上3日以内 16時間以上3日以内	ウールローラー 砂骨ローラー
中塗	セミフロンバインダーSiII(共色)	1	0.15~0.18	塗料用シンナーA 0~10%	4時間以上7日以内	刷毛、ローラー、スプレー
上塗	セミフロンマイルドII	1	0.15~0.18	塗料用シンナーA 0~20%	4時間以上7日以内 最終養生24時間以上	刷毛、ローラー、スプレー

※旧塗膜の劣化、素地劣化が顕著な場合は、KFマイクロカチオンシーラー、またはKFマイルドシーラーIIを増し塗りし下地補強を行って下さい。

仕様 No.3 外壁用塗料  
2液弱溶剤形無機・フッ素ハイブリッド塗料(外壁)

超高耐候性2液弱溶剤系無機・フッ素ハイブリッド塗料(外壁)  
セミフロンスーパー・マイルドII



### ■3-1 外壁 標準塗装仕様(新設・窓業系・金属系サイディングボードなどの塗替え)

工法	材料名	塗回数	塗布量(kg/m <sup>2</sup> /回)	希釈	塗装間隔(20℃)	塗装用具
下地調整 旧塗膜で剥れ部分、膨れ部分等はワイヤーブラシ、皮スキ等のケレン具を用いて完全に除去する。 またチョーキング部分、汚れ等は高圧洗浄等で除去し、乾燥した面とする。(含水率10%以下)						
下塗	KFマイルドシーラーII(透明)	1	0.12~0.15	塗料用シンナーA 0~10%	4時間以上7日以内	刷毛、ローラー、スプレー
上塗	セミフロンスーパー・マイルドII	2	0.15~0.18	塗料用シンナーA 0~10%	4時間以上7日以内 最終養生24時間以上	刷毛、ローラー、スプレー

※素地劣化が進んだ窓業系サイディングボードは、KFマイルドシーラーIIを増し塗りし下地補強を行って下さい。

### ■3-2 外壁 クリヤー標準塗装仕様(窓業系・金属系サイディングボードなどの塗替え)

工法	材料名	塗回数	塗布量(kg/m <sup>2</sup> /回)	希釈	塗装間隔(20℃)	塗装用具
下地調整 旧塗膜で剥れ部分、膨れ部分等はワイヤーブラシ、皮スキ等のケレン具を用いて完全に除去する。 またチョーキング部分、汚れ等は高圧洗浄等で除去し、乾燥した面とする。						
下塗	セミフロンバインダーSiIIクリヤー	1	0.15~0.18	塗料用シンナーA 0~10%	4時間以上7日以内	刷毛、ローラー、スプレー
上塗	セミフロンスーパー・マイルドIIクリヤー	1	0.15~0.18	塗料用シンナーA 0~10%	4時間以上7日以内 最終養生24時間以上	刷毛、ローラー、スプレー

※施工前診断を行い、白亜化等級を確認の上、施工して下さい。  
※白化現象防止の為、硬化乾燥までの養生期間を十分に確保下さい。

### ■3-3 外壁 2コートオールインワンプロセス(窓業系・金属系サイディングボードなどの塗替え)

工法	材料名	塗回数	塗布量(kg/m <sup>2</sup> /回)	希釈	塗装間隔(20℃)	塗装用具
下地調整 旧塗膜で剥れ部分、膨れ部分等はワイヤーブラシ、皮スキ等のケレン具を用いて完全に除去する。 またチョーキング部分、汚れ等は高圧洗浄等で除去し、乾燥した面とする。						
下塗	セミフロンバインダーSiII(共色)	1	0.15~0.18	塗料用シンナーA 0~10%	4時間以上7日以内	刷毛、ローラー、スプレー
上塗	セミフロンスーパー・マイルドII	1	0.15~0.18	塗料用シンナーA 0~10%	4時間以上7日以内 最終養生24時間以上	刷毛、ローラー、スプレー

※素地劣化が進んだ窓業系サイディングボードは、セミフロンバインダーSiIIを増し塗りし下地補強を行って下さい。

### ■3-4 外壁 工ポキシ系サフェサー仕様(窓業系サイディングボードなどの塗替え)

工法	材料名	塗回数	塗布量(kg/m <sup>2</sup> /回)	希釈	塗装間隔(20℃)	塗装用具
下地調整 旧塗膜で剥れ部分、膨れ部分等はワイヤーブラシ、皮スキ等のケレン具を用いて完全に除去する。 またチョーキング部分、汚れ等は高圧洗浄等で除去し、乾燥した面とする。						
下塗	セミフロンフライアーエボ	1	0.2~0.4	水道水 0~5%	4時間以上3日以内	ウールローラー
上塗	セミフロンスーパー・マイルドII	2	0.15~0.18	塗料用シンナーA 0~10%	4時間以上7日以内 最終養生24時間以上	刷毛、ローラー、スプレー

※旧塗膜の劣化、素地劣化が顕著な場合は、KFマイクロカチオンシーラー、またはKFマイルドシーラーIIを増し塗りし下地補強を行って下さい。

### ■3-5 外壁・金属錆止仕様(金属系サイディングボード、鉄部などの塗替え)

工法	材料名	塗回数	塗布量(kg/m <sup>2</sup> /回)	希釈	塗装間隔(20℃)	塗装用具
下地調整 錆や旧塗膜で剥れ部分、膨れ部分等はワイヤーブラシ、皮スキ等のケレン具を用いて完全に除去する。 またチョーキング部分、汚れ等は高圧洗浄等で除去し、乾燥した面とする。						
下塗	セミフロンエボプライマーII	1	0.15~0.18	塗料用シンナーA 0~5%	4時間以上7日以内	刷毛、ローラー、スプレー
上塗	セミフロンスーパー・マイルドII	2	0.12~0.15	塗料用シンナーA 0~10%	4時間以上7日以内 最終養生24時間以上	刷毛、ローラー、スプレー

※著しい発錆部、エッジ部はセミフロンエボプライマーIIを増し塗りして下さい。  
※セミフロンエボプライマーIIはホワイト・グレー・ブラウン・ブラックから選定下さい。

### ■3-6 外壁 微弾性フライー仕様(モルタル下地:リシン、吹付けタイルなどの塗替え)

工法	材料名	塗回数	塗布量(kg/m <sup>2</sup> /回)	希釈	塗装間隔(20℃)	塗装用具
下地調整 旧塗膜の脆弱部はワイヤーブラシ、皮スキ等のケレン具を用いて完全に除去、除去した部分は同一模様に合わせ補修する。 またチョーキング部分、汚れ等は高圧洗浄等で除去し、乾燥した面とする。						
下塗	セミフロンフライー	1	0.2~0.4 0.8~1.2	水道水 2~5% 水道水 0~3%	4時間以上3日以内 16時間以上3日以内	ウールローラー 砂骨ローラー
上塗	セミフロンスーパー・マイルドII	2	0.15~0.18	塗料用シンナーA 0~10%	4時間以上7日以内 最終養生24時間以上	刷毛、ローラー、スプレー

※旧塗膜の劣化、素地劣化が顕著な場合は、KFマイクロカチオンシーラー、またはKFマイルドシーラーIIを増し塗りし下地補強を行って下さい。

### ■3-7 外壁 微弾性フライー・中塗材仕様(モルタル下地:リシン、吹付けタイルなどの塗替え)

工法	材料名	塗回数	塗布量(kg/m <sup>2</sup> /回)	希釈	塗装間隔(20℃)	塗装用具
下地調整 旧塗膜の脆弱部はワイヤーブラシ、皮スキ等のケレン具を用いて完全に除去、除去した部分は同一模様に合わせ補修する。 またチョーキング部分、汚れ等は高圧洗浄等で除去し、乾燥した面とする。						
下塗	セミフロンフライー	1	0.2~0.4 0.8~1.2	水道水 2~5% 水道水 0~3%	4時間以上3日以内 16時間以上3日以内	ウールローラー 砂骨ローラー
中塗	セミフロンバインダーSiII(共色)	1	0.15~0.18	塗料用シンナーA 0~10%	4時間以上7日以内	刷毛、ローラー、スプレー
上塗	セミフロンスーパー・マイルドII	1	0.15~0.18	塗料用シンナーA 0~10%	4時間以上7日以内 最終養生24時間以上	刷毛、ローラー、スプレー

※旧塗膜が吹付けタイル下地で、劣化の程度が少ない場合、2コートオールインワンプロセスでも塗装が可能な場合があります。

※旧塗膜の劣化、素地劣化が顕著な場合は、KFマイクロカチオンシーラー、またはKFマイルドシーラーIIを増し塗りし下地補強を行って下さい。

### ■3-8 外壁 工ポキシ系微弾性フライー仕様(モルタル下地:リシン、吹付けタイルなどの塗替え)

工法	材料名	塗回数	塗布量(kg/m <sup>2</sup> /回)	希釈	塗装間隔(20℃)	塗装用具
下地調整 旧塗膜の脆弱部はワイヤーブラシ、皮スキ等のケレン具を用いて完全に除去、除去した部分は同一模様に合わせ補修する。 またチョーキング部分、汚れ等は高圧洗浄等で除去し、乾燥した面とする。						
下塗	セミフロンフライアーエボ	1	0.2~0.4 0.8~1.2	水道水 2~5% 水道水 0~3%	4時間以上3日以内 16時間以上3日以内	ウールローラー 砂骨ローラー
上塗	セミフロンスーパー・マイルドII	2	0.15~0.18	塗料用シンナーA 0~10%	4時間以上7日以内 最終養生24時間以上	刷毛、ローラー、スプレー

※旧塗膜の劣化、素地劣化が顕著な場合は、KFマイクロカチオンシーラー、またはKFマイルドシーラーIIを増し塗りし下地補強を行って下さい。

※旧塗膜が吹付けタイル下地で、劣化の程度が少ない場合、2コートオールインワンプロセスでも塗装が可能な場合があります。

### ■3-9 外壁 工ポキシ系微弾性フライー・中塗材仕様(モルタル下地:リシン、吹付けタイルなどの塗替え)

工法	材料名	塗回数	塗布量(kg/m <sup>2</sup> /回)	希釈	塗装間隔(20℃)	塗装用具
下地調整 旧塗膜の脆弱部は						

仕様 No.4 外壁用塗料  
1液水性フッ素樹脂塗料

高耐候性1液水性反応硬化型フッ素樹脂塗料(外壁)  
セミフロンアクリア



#### ■ 4-1 外壁 標準塗装仕様(新設・窓業系サイディングボードなどの塗替え)

工法	材料名	塗回数	塗布量(kg/m <sup>2</sup> /回)	希釈	塗装間隔(20℃)	塗装用具
下地調整	旧塗膜で剥れ部分、汚れ部分等はワイヤーブラシ、皮スキ等のケレン具を用いて完全に除去する。 またチョーキング部分、汚れ等は高压洗浄等で除去し、乾燥した面とする。(含水率10%以下)					
下塗	KFマイクロカチオンシーラー	1	0.12~0.18	無希釈	4時間以上7日以内	刷毛、ローラー、スプレー
上塗	セミフロンアクリア	2	0.15~0.18	水道水 3~10%	4時間以上7日以内 最終養生24時間以上	刷毛、ローラー、スプレー

※素地劣化が進んだ窓業系サイディングボードは、予めKFマイクロカチオンシーラーを増し塗りし下地補強を行う。

#### ■ 4-2 外壁 エポキシ系サフェサー仕様(窓業系サイディングボードなどの塗替え)

工法	材料名	塗回数	塗布量(kg/m <sup>2</sup> /回)	希釈	塗装間隔(20℃)	塗装用具
下地調整	旧塗膜で剥れ部分、汚れ部分等はワイヤーブラシ、皮スキ等のケレン具を用いて完全に除去する。 またチョーキング部分、汚れ等は高压洗浄等で除去し、乾燥した面とする。					
下塗	セミフロンフィラーエポ	1	0.2~0.4	水道水 2~5%	4時間以上3日以内	ウールローラー
上塗	セミフロンアクリア	2	0.15~0.18	水道水 3~10%	4時間以上7日以内 最終養生24時間以上	刷毛、ローラー、スプレー

※素地劣化が進んだ窓業系サイディングボードは、予めKFマイクロカチオンシーラーを増し塗りし下地補強を行う。

#### ■ 4-3 外壁 標準塗装仕様(窓業系・金属系サイディングボード、鉄部などの塗替え)

工法	材料名	塗回数	塗布量(kg/m <sup>2</sup> /回)	希釈	塗装間隔(20℃)	塗装用具
下地調整	旧塗膜で剥れ部分、汚れ部分等はワイヤーブラシ、皮スキ等のケレン具を用いて完全に除去する。 またチョーキング部分、汚れ等は高压洗浄等で除去し、乾燥した面とする。					
下塗	セミフロンバインダーSII(共色)	1	0.15~0.18	塗料用シンナーA 0~10%	12時間以上7日以内	刷毛、ローラー、スプレー
上塗	セミフロンアクリア	2	0.12~0.15	水道水 3~10%	最終養生24時間以上	刷毛、ローラー、スプレー

※旧塗膜の劣化、素地劣化が顕著な場合は、セミフロンバインダーSIIを増し塗りし下地補強を行って下さい。

※金属下地で発錆が著しい場合は、十分にケレンしセミフロンエポプライマーを塗付し錆止め処理を行って下さい。



#### ■ 4-4 外壁 微弾性フィラー仕様(モルタル下地:リシン、吹付けタイルなどの塗替え)

工法	材料名	塗回数	塗布量(kg/m <sup>2</sup> /回)	希釈	塗装間隔(20℃)	塗装用具
下地調整	旧塗膜の脆弱部はワイヤーブラシ、皮スキ等のケレン具を用いて完全に除去、除去した部分は同一模様に合わせ補修する。 またチョーキング部分、汚れ等は高压洗浄等で除去し、乾燥した面とする。					
下塗	セミフロンフィラー	1	0.2~0.4 0.8~1.2	水道水 2~5% 水道水 0~3%	4時間以上3日以内 16時間以上3日以内	ウールローラー 砂骨ローラー
上塗	セミフロンアクリア	2	0.15~0.18	水道水 3~10%	4時間以上7日以内 最終養生24時間以上	刷毛、ローラー、スプレー

※旧塗膜の劣化、素地劣化が顕著な場合は、KFマイクロカチオンシーラーを増し塗りし下地補強を行って下さい。

#### ■ 4-5 外壁 エポキシ系微弾性フィラー仕様(モルタル下地:リシン、吹付けタイルなどの塗替え)

工法	材料名	塗回数	塗布量(kg/m <sup>2</sup> /回)	希釈	塗装間隔(20℃)	塗装用具
下地調整	旧塗膜の脆弱部はワイヤーブラシ、皮スキ等のケレン具を用いて完全に除去、除去した部分は同一模様に合わせ補修する。 またチョーキング部分、汚れ等は高压洗浄等で除去し、乾燥した面とする。					
下塗	セミフロンフィラーエポ	1	0.2~0.4 0.8~1.2	水道水 2~5% 水道水 0~3%	4時間以上3日以内 16時間以上3日以内	ウールローラー 砂骨ローラー
上塗	セミフロンアクリア	2	0.15~0.18	水道水 3~10%	4時間以上7日以内 最終養生24時間以上	刷毛、ローラー、スプレー

※旧塗膜の劣化、素地劣化が顕著な場合は、KFマイクロカチオンシーラーを増し塗りし下地補強を行って下さい。

仕様 No.5 外壁用塗料  
2液水性フッ素樹脂塗料

高耐候性2液水性フッ素樹脂塗料(外壁)  
セミフロンアクリアII



### ■ 5-1 外壁 標準塗装仕様(新設・窯業系サイディングボードなどの塗替え)

工法	材料名	塗回数	塗布量(kg/m <sup>2</sup> /回)	希釈	塗装間隔(20℃)	塗装用具
下地調整 旧塗膜で剥れ部分、膨れ部分等はワイヤーブラシ、皮スキ等のケレン具を用いて完全に除去する。 またチョーキング部分、汚れ等は高压洗浄等で除去し、乾燥した面とする。(含水率10%以下)						
下塗	KFマイクロカチオンシーラー	1	0.12~0.18	無希釈	4時間以上7日以内	刷毛、ローラー、スプレー
上塗	セミフロンアクリアII	2	0.15~0.18	水道水 0~10%	4時間以上7日以内 最終養生24時間以上	刷毛、ローラー、スプレー
※旧塗膜の劣化、素地劣化が顕著な場合は、KFマイクロカチオンシーラーを増し塗りし下地補強を行って下さい。						

### ■ 5-2 外壁 エポキシ系サフェサー仕様(窯業系サイディングボードなどの塗替え)

工法	材料名	塗回数	塗布量(kg/m <sup>2</sup> /回)	希釈	塗装間隔(20℃)	塗装用具
下地調整 旧塗膜で剥れ部分、膨れ部分等はワイヤーブラシ、皮スキ等のケレン具を用いて完全に除去する。 またチョーキング部分、汚れ等は高压洗浄等で除去し、乾燥した面とする。						
下塗	セミフロンフィラーEポ	1	0.2~0.4	水道水 2~5%	4時間以上3日以内	ウールローラー
上塗	セミフロンアクリアII	2	0.15~0.18	水道水 0~10%	4時間以上7日以内 最終養生24時間以上	刷毛、ローラー、スプレー
※旧塗膜の劣化、素地劣化が顕著な場合は、KFマイクロカチオンシーラーを増し塗りし下地補強を行って下さい。						

### ■ 5-3 外壁 エポキシ系サフェサー・中塗材仕様(窯業系サイディングボードなどの塗替え)

工法	材料名	塗回数	塗布量(kg/m <sup>2</sup> /回)	希釈	塗装間隔(20℃)	塗装用具
下地調整 旧塗膜で剥れ部分、膨れ部分等はワイヤーブラシ、皮スキ等のケレン具を用いて完全に除去する。 またチョーキング部分、汚れ等は高压洗浄等で除去し、乾燥した面とする。						
下塗	セミフロンフィラーEポ	1	0.2~0.4	水道水 2~5%	4時間以上3日以内	ウールローラー
中塗	セミフロンバインダーSiII(共色)	1	0.15~0.18	塗料用シンナーA 0~10%	12時間以上7日以内	刷毛、ローラー、スプレー
上塗	セミフロンアクリアII	1	0.15~0.18	水道水 0~10%	4時間以上7日以内 最終養生24時間以上	刷毛、ローラー、スプレー
※旧塗膜の劣化、素地劣化が顕著な場合は、KFマイクロカチオンシーラー、またはKFマイルドシーラーIIを増し塗りし下地補強を行って下さい。						

### ■ 5-4 外壁 2コートオールインワンプロセス(窯業系・金属系サイディングボードなどの塗替え)

工法	材料名	塗回数	塗布量(kg/m <sup>2</sup> /回)	希釈	塗装間隔(20℃)	塗装用具
下地調整 旧塗膜で剥れ部分、膨れ部分等はワイヤーブラシ、皮スキ等のケレン具を用いて完全に除去する。 またチョーキング部分、汚れ等は高压洗浄等で除去し、乾燥した面とする。						
下塗	セミフロンバインダーSiII(共色)	1	0.15~0.18	塗料用シンナーA 0~10%	12時間以上7日以内	刷毛、ローラー、スプレー
上塗	セミフロンアクリアII	1	0.15~0.18	水道水 0~10%	4時間以上7日以内 最終養生24時間以上	刷毛、ローラー、スプレー
※素地劣化が進んだ窯業系サイディングボードは、セミフロンバインダーSiIIを増し塗りし下地補強を行って下さい。 ※発泡が著しい場合は、十分にケレンしセミフロンエボプライマーを塗付し銷止め処理を行って下さい。						

### ■ 5-5 外壁 微弾性フィラー仕様(モルタル下地:リシン、吹付けタイルなどの塗替え)

工法	材料名	塗回数	塗布量(kg/m <sup>2</sup> /回)	希釈	塗装間隔(20℃)	塗装用具
下地調整 旧塗膜の脆弱部はワイヤーブラシ、皮スキ等のケレン具を用いて完全に除去、除去した部分は同一模様に合わせ補修する。 またチョーキング部分、汚れ等は高压洗浄等で除去し、乾燥した面とする。						
下塗	セミフロンフィラー	1	0.2~0.4 0.8~1.2	水道水 2~5% 水道水 0~3%	4時間以上3日以内 16時間以上3日以内	ウールローラー 砂骨ローラー
上塗	セミフロンアクリアII	2	0.15~0.18	水道水 0~10%	4時間以上7日以内 最終養生24時間以上	刷毛、ローラー、スプレー
※旧塗膜の劣化、素地劣化が顕著な場合は、KFマイクロカチオンシーラーを増し塗りし下地補強を行って下さい。						

### ■ 5-6 外壁 微弾性フィラー・中塗材仕様(モルタル下地:リシン、吹付けタイルなどの塗替え)

工法	材料名	塗回数	塗布量(kg/m <sup>2</sup> /回)	希釈	塗装間隔(20℃)	塗装用具
下地調整 旧塗膜の脆弱部はワイヤーブラシ、皮スキ等のケレン具を用いて完全に除去、除去した部分は同一模様に合わせ補修する。 またチョーキング部分、汚れ等は高压洗浄等で除去し、乾燥した面とする。						
下塗	セミフロンフィラー	1	0.2~0.4 0.8~1.2	水道水 2~5% 水道水 0~3%	4時間以上3日以内 16時間以上3日以内	ウールローラー 砂骨ローラー
中塗	セミフロンバインダーSiII(共色)	1	0.15~0.18	塗料用シンナーA 0~10%	12時間以上7日以内	刷毛、ローラー、スプレー
上塗	セミフロンアクリアII	1	0.15~0.18	水道水 0~10%	4時間以上7日以内 最終養生24時間以上	刷毛、ローラー、スプレー
※旧塗膜が吹付けタイル下地で、劣化の程度が少ない場合、2コートオールインワンプロセスでも塗装が可能な場合があります。 ※旧塗膜の劣化、素地劣化が顕著な場合は、KFマイクロカチオンシーラーを増し塗りし下地補強を行って下さい。						

### ■ 5-7 外壁 エポキシ系微弾性フィラー仕様(モルタル下地:リシン、吹付けタイルなどの塗替え)

工法	材料名	塗回数	塗布量(kg/m <sup>2</sup> /回)	希釈	塗装間隔(20℃)	塗装用具
下地調整 旧塗膜の脆弱部はワイヤーブラシ、皮スキ等のケレン具を用いて完全に除去、除去した部分は同一模様に合わせ補修する。 またチョーキング部分、汚れ等は高压洗浄等で除去し、乾燥した面とする。						
下塗	セミフロンフィラーEポ	1	0.2~0.4 0.8~1.2	水道水 2~5% 水道水 0~3%	4時間以上3日以内 16時間以上3日以内	ウールローラー 砂骨ローラー
上塗	セミフロンアクリアII	2	0.15~0.18	水道水 0~10%	4時間以上7日以内 最終養生24時間以上	刷毛、ローラー、スプレー
※旧塗膜の劣化、素地劣化が顕著な場合は、KFマイクロカチオンシーラーを増し塗りし下地補強を行って下さい。						

### ■ 5-8 外壁 エポキシ系微弾性フィラー・中塗材仕様(モルタル下地:リシン、吹付けタイルなどの塗替え)

工法	材料名	塗回数	塗布量(kg/m <sup>2</sup> /回)	希釈	塗装間隔(20℃)	塗装用具
下地調整 旧塗膜の脆弱部はワイヤーブラシ、皮スキ等のケレン具を用いて完全に除去、除去した部分は同一模様に合わせ補修する。 またチョーキング部分、汚れ等は高压洗浄等で除去し、乾燥した面とする。						
下塗	セミフロンフィラーEポ	1	0.2~0.4 0.8~1.2	水道水 2~5% 水道水 0~3%	4時間以上3日以内 16時間以上3日以内	ウールローラー 砂骨ローラー
中塗	セミフロンバインダーSiII(共色)	1	0.15~0.18	塗料用シンナーA 0~10%	12時間以上7日以内	刷毛、ローラー、スプレー
上塗	セミフロンアクリアII	1	0.15~0.18	水道水 0~10%	4時間以上7日以内 最終養生24時間以上	刷毛、ローラー、スプレー
※旧塗膜が吹付けタイル下地で、劣化の程度が少ない場合、2コートオールインワンプロセスでも塗装が可能な場合があります。 ※旧塗膜の劣化、素地劣化が顕著な場合は、KFマイクロカチオンシーラー、またはKFマイルドシーラーIIを増し塗りし下地補強を行って下さい。						

仕様 No.6 外壁用塗料  
2液水性無機・フッ素樹脂塗料

超高耐候性2液水性無機・フッ素ハイブリッド塗料(外壁)  
セミフロンスーパーAKA II



### ■ 6-1 外壁 標準塗装仕様(新設・窓業系サイディングボードなどの塗替え)

工法	材料名	塗回数	塗布量(kg/m²/回)	希釈	塗装間隔(20°C)	塗装用具
下地調整 旧塗膜で剥れ部分、汚れ部分等はワイヤーブラシ、皮スキ等のケレン具を用いて完全に除去する。 またチョーキング部分、汚れ等は高压洗浄等で除去し、乾燥した面とする。(含水率10%以下)						
下塗	KFマイクロカチオンシーラー	1	0.12~0.18	無希釈	4時間以上7日以内	刷毛、ローラー、スプレー
上塗	セミフロンスーパーAKA II	2	0.15~0.18	水道水 0~10%	4時間以上7日以内 最終養生24時間以上	刷毛、ローラー、スプレー

\*素地劣化が進んだ窓業系サイディングボードは、KFマイクロカチオンシーラーを増し塗りし下地補強を行って下さい。

### ■ 6-2 外壁 クリヤー標準塗装仕様(窓業系・金属系サイディングボードなどの塗替え)

工法	材料名	塗回数	塗布量(kg/m²/回)	希釈	塗装間隔(20°C)	塗装用具
下地調整 旧塗膜で剥れ部分、汚れ部分等はワイヤーブラシ、皮スキ等のケレン具を用いて完全に除去する。 またチョーキング部分、汚れ等は高压洗浄等で除去し、乾燥した面とする。						
下塗	セミフロンバインダーSiIIクリヤー	1	0.15~0.18	塗料用シンナーA 0~10%	12時間以上7日以内	刷毛、ローラー、スプレー
上塗	セミフロンスーパーAKA IIクリヤー	1	0.15~0.18	水道水 0~10%	4時間以上7日以内 最終養生24時間以上	刷毛、ローラー、スプレー

\*施工前診断を行い、白堊化等級を確認の上、施工して下さい。

\*液滴一部、標準塗付量以上を一度塗付した場合、白堊たまま乾燥しますので、刷毛で拾い塗りしてください。

\*白化現象防止の為、硬化乾燥までの養生期間を十分に確保下さい。

### ■ 6-3 外壁 エポキシ系サフェサー仕様(窓業系サイディングボードなどの塗替え)

工法	材料名	塗回数	塗布量(kg/m²/回)	希釈	塗装間隔(20°C)	塗装用具
下地調整 旧塗膜で剥れ部分、汚れ部分等はワイヤーブラシ、皮スキ等のケレン具を用いて完全に除去する。 またチョーキング部分、汚れ等は高压洗浄等で除去し、乾燥した面とする。						
下塗	セミフロンフィラーエポ	1	0.2~0.4	水道水 0~5%	4時間以上3日以内	ウールローラー
上塗	セミフロンスーパーAKA II	2	0.15~0.18	水道水 0~10%	4時間以上7日以内 最終養生24時間以上	刷毛、ローラー、スプレー

\*素地劣化が進んだ窓業系サイディングボードは、KFマイクロカチオンシーラーを増し塗りし下地補強を行って下さい。

### ■ 6-4 外壁 エポキシ系サフェサー・中塗材仕様(窓業系サイディングボードなどの塗替え)

工法	材料名	塗回数	塗布量(kg/m²/回)	希釈	塗装間隔(20°C)	塗装用具
下地調整 旧塗膜で剥れ部分、汚れ部分等はワイヤーブラシ、皮スキ等のケレン具を用いて完全に除去する。 またチョーキング部分、汚れ等は高压洗浄等で除去し、乾燥した面とする。						
下塗	セミフロンフィラーエポ	1	0.2~0.4	水道水 0~5%	4時間以上3日以内	ウールローラー
中塗	セミフロンバインダーSiII(共色)	1	0.15~0.18	塗料用シンナーA 0~10%	12時間以上7日以内	刷毛、ローラー、スプレー
上塗	セミフロンスーパーAKA II	1	0.15~0.18	水道水 0~10%	4時間以上7日以内 最終養生24時間以上	刷毛、ローラー、スプレー

\*素地劣化が進んだ窓業系サイディングボードは、KFマイクロカチオンシーラーまたはKFマイルドシーラーIIを増し塗りし下地補強を行う。

### ■ 6-5 外壁 2コートオールインワンプロセス(窓業系・金属系サイディングボードなどの塗替え)

工法	材料名	塗回数	塗布量(kg/m²/回)	希釈	塗装間隔(20°C)	塗装用具
下地調整 旧塗膜で剥れ部分、汚れ部分等はワイヤーブラシ、皮スキ等のケレン具を用いて完全に除去する。 またチョーキング部分、汚れ等は高压洗浄等で除去し、乾燥した面とする。						
下塗	セミフロンバインダーSiII(共色)	1	0.15~0.18	塗料用シンナーA 0~10%	12時間以上7日以内	刷毛、ローラー、スプレー
上塗	セミフロンスーパーAKA II	1	0.15~0.18	水道水 0~10%	4時間以上7日以内 最終養生24時間以上	刷毛、ローラー、スプレー

\*素地劣化が進んだ窓業系サイディングボードは、セミフロンバインダーSiIIを増し塗りし下地補強を行って下さい。

\*発錆が著しい場合は、十分にケレンしセミフロンエポプライマーIIを塗付し錆止め処理を行って下さい。

### ■ 6-6 外壁 微弾性フィラー仕様(モルタル下地:リシン、吹付けタイルなどの塗替え)

工法	材料名	塗回数	塗布量(kg/m²/回)	希釈	塗装間隔(20°C)	塗装用具
下地調整 旧塗膜の脆弱部はワイヤーブラシ、皮スキ等のケレン具を用いて完全に除去、除去した部分は同一模様に合わせ補修する。 またチョーキング部分、汚れ等は高压洗浄等で除去し、乾燥した面とする。						
下塗	セミフロンフィラー	1	0.2~0.4 0.8~1.2	水道水 2~5% 水道水 0~3%	4時間以上3日以内 16時間以上3日以内	ウールローラー 砂骨ローラー
上塗	セミフロンスーパーAKA II	2	0.15~0.18	水道水 0~10%	4時間以上7日以内 最終養生24時間以上	刷毛、ローラー、スプレー

\*旧塗膜の劣化、素地劣化が顕著な場合は、KFマイクロカチオンシーラーを増し塗りし下地補強を行って下さい。

### ■ 6-7 外壁 微弾性フィラー・中塗材仕様(モルタル下地:リシン、吹付けタイルなどの塗替え)

工法	材料名	塗回数	塗布量(kg/m²/回)	希釈	塗装間隔(20°C)	塗装用具
下地調整 旧塗膜の脆弱部はワイヤーブラシ、皮スキ等のケレン具を用いて完全に除去、除去した部分は同一模様に合わせ補修する。 またチョーキング部分、汚れ等は高压洗浄等で除去し、乾燥した面とする。						
下塗	セミフロンフィラー	1	0.2~0.4 0.8~1.2	水道水 2~5% 水道水 0~3%	4時間以上3日以内 16時間以上3日以内	ウールローラー 砂骨ローラー
中塗	セミフロンバインダーSiII(共色)	1	0.15~0.18	塗料用シンナーA 0~10%	12時間以上7日以内	刷毛、ローラー、スプレー
上塗	セミフロンスーパーAKA II	1	0.15~0.18	水道水 0~10%	4時間以上7日以内 最終養生24時間以上	刷毛、ローラー、スプレー

\*旧塗膜が吹付けタイル下地で、劣化の程度が少ない場合、2コートオールインワンプロセスでも塗装が可能な場合があります。

\*旧塗膜の劣化、素地劣化が顕著な場合は、KFマイクロカチオンシーラー、またはKFマイルドシーラーIIを増し塗りし下地補強を行って下さい。

### ■ 6-8 外壁 エポキシ系微弾性フィラー仕様(モルタル下地:リシン、吹付けタイルなどの塗替え)

工法	材料名	塗回数	塗布量(kg/m²/回)	希釈	塗装間隔(20°C)	塗装用具
下地調整 旧塗膜の脆弱部はワイヤーブラシ、皮スキ等のケレン具を用いて完全に除去、除去した部分は同一模様に合わせ補修する。 またチョーキング部分、汚れ等は高压洗浄等で除去し、乾燥した面とする。						
下塗	セミフロンフィラーエポ	1	0.2~0.4 0.8~1.2	水道水 2~5% 水道水 0~3%	4時間以上3日以内 16時間以上3日以内	ウールローラー 砂骨ローラー
上塗	セミフロンスーパーAKA II	2	0.15~0.18	水道水 0~10%	4時間以上7日以内 最終養生24時間以上	刷毛、ローラー、スプレー

\*旧塗膜の劣化、素地劣化が顕著な場合は、KFマイクロカチオンシーラーを増し塗りし下地補強を行って下さい。

### ■ 6-9 外壁 エポキシ系微弾性フィラー・中塗材仕様(モルタル下地:リシン、吹付けタイルなどの塗替え)

工法	材料名	塗回数	塗布量(kg/m²/回)	希釈	塗装間隔(20°C)	塗装用具
下地調整 旧塗膜の脆弱部はワイヤーブラシ、皮スキ等のケレン具を用いて完全に除去、除去した部分は同一模様に合わせ補修する。 また						

仕様 No.7 外壁用遮熱塗料  
1液弱溶剤形フッ素樹脂塗料

超低汚染型1液弱溶剤系フッ素樹脂塗料(外壁)  
セミフロンマイルド遮熱



### ■ 7-1 外壁 標準塗装仕様(新設・窯業系・金属系サイディングボードなどの塗替え)

工法	材料名	塗回数	塗布量(kg/m <sup>2</sup> /回)	希釈	塗装間隔(20℃)	塗装用具
下地調整 旧塗膜で剥れ部分、膨れ部分等はワイヤーブラシ、皮スキ等のケレン具を用いて完全に除去する。 またチョーキング部分、汚れ等は高圧洗浄等で除去し、乾燥した面とする。(含水率10%以下)						
下塗	KFマイルドシーラーII(透明)	1	0.12~0.15	塗料用シンナーA 0~10%	4時間以上7日以内	刷毛、ローラー、スプレー
上塗	セミフロンマイルド遮熱	2	0.15~0.18	塗料用シンナーA 0~20%	4時間以上7日以内 最終養生24時間以上	刷毛、ローラー、スプレー

\*素地劣化が進んだ窯業系サイディングボードは、予めKFマイルドシーラーIIを増し塗りし下地補強を行って下さい。

### ■ 7-2 外壁 2コートオールインワンプロセス(窯業系・金属系サイディングボードなどの塗替え)

工法	材料名	塗回数	塗布量(kg/m <sup>2</sup> /回)	希釈	塗装間隔(20℃)	塗装用具
下地調整 旧塗膜で剥れ部分、膨れ部分等はワイヤーブラシ、皮スキ等のケレン具を用いて完全に除去する。 またチョーキング部分、汚れ等は高圧洗浄等で除去し、乾燥した面とする。						
下塗	セミフロンバインダーSiII(共色)	1	0.15~0.18	塗料用シンナーA 0~10%	4時間以上7日以内	刷毛、ローラー、スプレー
上塗	セミフロンマイルド遮熱	1	0.15~0.18	塗料用シンナーA 0~20%	最終養生24時間以上	刷毛、ローラー、スプレー

\*素地劣化が進んだ窯業系サイディングボードは、予めセミフロンバインダーSiIIを増し塗りし下地補強を行って下さい。

\*2コートオールインワン仕様は必ずセミフロンバインダーSiIIを使用し、セミフロンマイルド遮熱は塗り残しなど無いよう慎重に塗付して下さい。

### ■ 7-3 外壁 エポキシ系サフェサー仕様(窯業系サイディングボードなどの塗替え)

工法	材料名	塗回数	塗布量(kg/m <sup>2</sup> /回)	希釈	塗装間隔(20℃)	塗装用具
下地調整 旧塗膜で剥れ部分、膨れ部分等はワイヤーブラシ、皮スキ等のケレン具を用いて完全に除去する。 またチョーキング部分、汚れ等は高圧洗浄等で除去し、乾燥した面とする。						
下塗	セミフロンフィラーエポ	1	0.2~0.4	水道水 2~5%	4時間以上3日以内	ウールローラー
上塗	セミフロンマイルド遮熱	2	0.15~0.18	塗料用シンナーA 0~20%	4時間以上7日以内 最終養生24時間以上	刷毛、ローラー、スプレー

\*素地劣化が進んだ窯業系サイディングボードは、予めKFマイルドシーラーII、またはKFマイクロカチオンシーラーを増し塗りし下地補強を行って下さい。

### ■ 7-4 外壁・金属錆止仕様(金属系サイディングボード、鉄部などの塗替え)

工法	材料名	塗回数	塗布量(kg/m <sup>2</sup> /回)	希釈	塗装間隔(20℃)	塗装用具
下地調整 錆や旧塗膜で剥れ部分、膨れ部分等はワイヤーブラシ、皮スキ等のケレン具を用いて完全に除去する。 またチョーキング部分、汚れ等は高圧洗浄等で除去し、乾燥した面とする。						
下塗	セミフロンエボプライマー	1	0.12~0.15	塗料用シンナーA 0~5%	4時間以上7日以内	刷毛、ローラー、スプレー
上塗	セミフロンマイルド遮熱	2	0.12~0.15	塗料用シンナーA 0~20%	4時間以上7日以内 最終養生24時間以上	刷毛、ローラー、スプレー

\*著しい発錆部、エッジ部はセミフロンエボプライマーを増し塗りして下さい。

\*セミフロンエボプライマーは標準9色の中から選定下さい。

### ■ 7-5 外壁 微弾性フィラー仕様(モルタル下地:リシン、吹付けタイルなどの塗替え)

工法	材料名	塗回数	塗布量(kg/m <sup>2</sup> /回)	希釈	塗装間隔(20℃)	塗装用具
下地調整 旧塗膜の脆弱部はワイヤーブラシ、皮スキ等のケレン具を用いて完全に除去、除去した部分は同一模様に合わせ補修する。 またチョーキング部分、汚れ等は高圧洗浄等で除去し、乾燥した面とする。						
下塗	セミフロンフィラー	1	0.2~0.4 0.8~1.2	水道水 2~5% 水道水 0~3%	4時間以上3日以内 16時間以上3日以内	ウールローラー 砂骨ローラー
上塗	セミフロンマイルド遮熱	2	0.15~0.18	塗料用シンナーA 0~20%	4時間以上7日以内 最終養生24時間以上	刷毛、ローラー、スプレー

\*旧塗膜が吹付けタイル下地で、劣化の程度が少ない場合、2コートオールインワンプロセスでも塗装が可能な場合があります。

\*旧塗膜の劣化、素地劣化が顕著な場合は、KFマイクロカチオンシーラーまたはKFマイルドシーラーIIを増し塗りし下地補強を行って下さい。

### ■ 7-6 外壁 微弾性フィラー・中塗材仕様(モルタル下地:リシン、吹付けタイルなどの塗替え)

工法	材料名	塗回数	塗布量(kg/m <sup>2</sup> /回)	希釈	塗装間隔(20℃)	塗装用具
下地調整 旧塗膜の脆弱部はワイヤーブラシ、皮スキ等のケレン具を用いて完全に除去、除去した部分は同一模様に合わせ補修する。 またチョーキング部分、汚れ等は高圧洗浄等で除去し、乾燥した面とする。						
下塗	セミフロンフィラー	1	0.2~0.4 0.8~1.2	水道水 2~5% 水道水 0~3%	4時間以上3日以内 16時間以上3日以内	ウールローラー 砂骨ローラー
中塗	セミフロンバインダーSiII(共色)	1	0.15~0.18	塗料用シンナーA 0~10%	4時間以上7日以内	刷毛、ローラー、スプレー
上塗	セミフロンマイルド遮熱	1	0.15~0.18	塗料用シンナーA 0~20%	4時間以上7日以内 最終養生24時間以上	刷毛、ローラー、スプレー

\*旧塗膜の劣化、素地劣化が顕著な場合は、KFマイクロカチオンシーラーまたはKFマイルドシーラーIIを増し塗りし下地補強を行って下さい。

### ■ 7-7 外壁 エポキシ系微弾性フィラー仕様(モルタル下地:リシン、吹付けタイルなどの塗替え)

工法	材料名	塗回数	塗布量(kg/m <sup>2</sup> /回)	希釈	塗装間隔(20℃)	塗装用具
下地調整 旧塗膜の脆弱部はワイヤーブラシ、皮スキ等のケレン具を用いて完全に除去、除去した部分は同一模様に合わせ補修する。 またチョーキング部分、汚れ等は高圧洗浄等で除去し、乾燥した面とする。						
下塗	セミフロンフィラーエポ	1	0.2~0.4 0.8~1.2	水道水 2~5% 水道水 0~3%	4時間以上3日以内 16時間以上3日以内	ウールローラー 砂骨ローラー
上塗	セミフロンマイルド遮熱	2	0.15~0.18	塗料用シンナーA 0~20%	4時間以上7日以内 最終養生24時間以上	刷毛、ローラー、スプレー

\*旧塗膜の劣化、素地劣化が顕著な場合は、KFマイクロカチオンシーラーまたはKFマイルドシーラーIIを増し塗りし下地補強を行って下さい。

### ■ 7-8 外壁 エポキシ系微弾性フィラー・中塗材仕様(モルタル下地:リシン、吹付けタイルなどの塗替え)

工法	材料名	塗回数	塗布量(kg/m <sup>2</sup> /回)	希釈	塗装間隔(20℃)	塗装用具
下地調整 旧塗膜の脆弱部はワイヤーブラシ、皮スキ等のケレン具を用いて完全に除去、除去した部分は同一模様に合わせ補修する。 またチョーキング部分、汚れ等は高圧洗浄等で除去し、乾燥した面とする。						
下塗	セミフロンフィラーエポ	1	0.2~0.4 0.8~1.2	水道水 2~5% 水道水 0~3%	4時間以上3日以内 16時間以上3日以内	ウールローラー 砂骨ローラー
中塗	セミフロンバインダーSiII(共色)	1	0.15~0.18	塗料用シンナーA 0~10%	4時間以上7日以内	刷毛、ローラー、スプレー
上塗	セミフロンマイルド遮熱	1	0.15~0.18	塗料用シンナーA 0~20%	4時間以上7日以内 最終養生24時間以上	刷毛、ローラー、スプレー

\*旧塗膜の劣化、素地劣化が顕著な場合は、KFマイクロカチオンシーラーまたはKFマイルドシーラーIIを増し塗りし下地補強を行って下さい。

仕様 No.8 外壁用遮熱塗料  
2液弱溶剤形フッ素樹脂塗料

高耐候性2液弱溶剤系フッ素樹脂塗料(外壁)  
セミフロンマイルドII遮熱



### ■8-1 外壁 標準塗装仕様(新設・窯業系・金属系サイディングボードなどの塗替え)

工法	材料名	塗回数	塗布量(kg/m <sup>2</sup> /回)	希釈	塗装間隔(20℃)	塗装用具
下地調整 旧塗膜で剥れ部分、膨れ部分等はワイヤーブラシ、皮スキ等のケレン具を用いて完全に除去する。 またチョーキング部分、汚れ等は高压洗浄等で除去し、乾燥した面とする。(含水率10%以下)						
下塗	KFマイルドシーラーII(透明)	1	0.12~0.15	塗料用シンナーA 0~10%	4時間以上7日以内	刷毛、ローラー、スプレー
上塗	セミフロンマイルドII遮熱	2	0.15~0.18	塗料用シンナーA 0~20%	4時間以上7日以内 最終養生24時間以上	刷毛、ローラー、スプレー
※素地劣化が進んだ窯業系サイディングボードは、KFマイルドシーラーIIを増し塗りし下地補強を行って下さい。						

### ■8-2 外壁 2コートオールインワンプロセス(窯業系・金属系サイディングボードなどの塗替え)

工法	材料名	塗回数	塗布量(kg/m <sup>2</sup> /回)	希釈	塗装間隔(20℃)	塗装用具
下地調整 旧塗膜で剥れ部分、膨れ部分等はワイヤーブラシ、皮スキ等のケレン具を用いて完全に除去する。 またチョーキング部分、汚れ等は高压洗浄等で除去し、乾燥した面とする。						
下塗	セミフロンバインダーSiII(共色)	1	0.15~0.18	塗料用シンナーA 0~10%	4時間以上7日以内	刷毛、ローラー、スプレー
上塗	セミフロンマイルドII遮熱	1	0.15~0.18	塗料用シンナーA 0~20%	最終養生24時間以上	刷毛、ローラー、スプレー
※素地劣化が進んだ窯業系サイディングボードは、セミフロンバインダーSiIIを増し塗りし下地補強を行って下さい。 ※2コートオールインワン仕様は必ずセミフロンバインダーSiIIを使用し、セミフロンマイルドII遮熱は塗り残しなど無いよう慎重に塗付して下さい。						

### ■8-3 外壁 エポキシ系サフェサー仕様(窯業系サイディングボードなどの塗替え)

工法	材料名	塗回数	塗布量(kg/m <sup>2</sup> /回)	希釈	塗装間隔(20℃)	塗装用具
下地調整 旧塗膜で剥れ部分、膨れ部分等はワイヤーブラシ、皮スキ等のケレン具を用いて完全に除去する。 またチョーキング部分、汚れ等は高压洗浄等で除去し、乾燥した面とする。						
下塗	セミフロンフィラーエポ	1	0.2~0.4	水道水 2~5%	4時間以上7日以内	ウールローラー
上塗	セミフロンマイルドII遮熱	2	0.15~0.18	塗料用シンナーA 0~20%	4時間以上7日以内 最終養生24時間以上	刷毛、ローラー、スプレー
※素地劣化が進んだ窯業系サイディングボードは、予めKFマイルドシーラーII、またはKFマイクロカチオンシーラーを増し塗りし下地補強を行って下さい。						

### ■8-4 外壁・金属錆止仕様(金属系サイディングボード、鉄部などの塗替え)

工法	材料名	塗回数	塗布量(kg/m <sup>2</sup> /回)	希釈	塗装間隔(20℃)	塗装用具
下地調整 錆や旧塗膜で剥れ部分、膨れ部分等はワイヤーブラシ、皮スキ等のケレン具を用いて完全に除去する。 またチョーキング部分、汚れ等は高压洗浄等で除去し、乾燥した面とする。						
下塗(錆止)	セミフロンエボプライマーII	1	0.12~0.18	塗料用シンナーA 0~5%	4時間以上7日以内	刷毛、ローラー、スプレー
上塗	セミフロンマイルドII遮熱	2	0.12~0.15	塗料用シンナーA 0~20%	4時間以上7日以内 最終養生24時間以上	刷毛、ローラー、スプレー
※著しい錆部、エッジ部はセミフロンエボプライマーIIを増し塗りしてください。 ※セミフロンエボプライマーIIはホワイト・グレー・ブラックから選定下さい。						

### ■8-5 外壁 微弾性フィラー仕様(モルタル下地:リシン、吹付けタイルなどの塗替え)

工法	材料名	塗回数	塗布量(kg/m <sup>2</sup> /回)	希釈	塗装間隔(20℃)	塗装用具
下地調整 旧塗膜の脆弱部はワイヤーブラシ、皮スキ等のケレン具を用いて完全に除去、除去した部分は同一模様に合わせ補修する。 またチョーキング部分、汚れ等は高压洗浄等で除去し、乾燥した面とする。						
下塗	セミフロンフィラー	1	0.2~0.4 0.8~1.2	水道水 2~5% 水道水 0~3%	4時間以上3日以内 16時間以上3日以内	ウールローラー 砂骨ローラー
上塗	セミフロンマイルドII遮熱	2	0.15~0.18	塗料用シンナーA 0~20%	4時間以上7日以内 最終養生24時間以上	刷毛、ローラー、スプレー
※旧塗膜が吹付けタイル下地で、劣化の程度が少ない場合、2コートオールインワンプロセスでも塗装が可能な場合があります。 ※旧塗膜の劣化、素地劣化が顕著な場合は、KFマイクロカチオンシーラー、またはKFマイルドシーラーIIを増し塗りし下地補強を行って下さい。						

### ■8-6 外壁 微弾性フィラー・中塗材仕様(モルタル下地:リシン、吹付けタイルなどの塗替え)

工法	材料名	塗回数	塗布量(kg/m <sup>2</sup> /回)	希釈	塗装間隔(20℃)	塗装用具
下地調整 旧塗膜の脆弱部はワイヤーブラシ、皮スキ等のケレン具を用いて完全に除去、除去した部分は同一模様に合わせ補修する。 またチョーキング部分、汚れ等は高压洗浄等で除去し、乾燥した面とする。						
下塗	セミフロンフィラー	1	0.2~0.4 0.8~1.2	水道水 2~5% 水道水 0~3%	4時間以上3日以内 16時間以上3日以内	ウールローラー 砂骨ローラー
中塗	セミフロンバインダーSiII(共色)	1	0.15~0.18	塗料用シンナーA 0~10%	4時間以上7日以内	刷毛、ローラー、スプレー
上塗	セミフロンマイルドII遮熱	1	0.15~0.18	塗料用シンナーA 0~20%	4時間以上7日以内 最終養生24時間以上	刷毛、ローラー、スプレー

※旧塗膜の劣化、素地劣化が顕著な場合は、KFマイクロカチオンシーラー、またはKFマイルドシーラーIIを増し塗りし下地補強を行って下さい。

### ■8-7 外壁 エポキシ系微弾性フィラー仕様(モルタル下地:リシン、吹付けタイルなどの塗替え)

工法	材料名	塗回数	塗布量(kg/m <sup>2</sup> /回)	希釈	塗装間隔(20℃)	塗装用具
下地調整 旧塗膜の脆弱部はワイヤーブラシ、皮スキ等のケレン具を用いて完全に除去、除去した部分は同一模様に合わせ補修する。 またチョーキング部分、汚れ等は高压洗浄等で除去し、乾燥した清浄面とする。						
下塗	セミフロンフィラーエポ	1	0.2~0.4 0.8~1.2	水道水 2~5% 水道水 0~3%	4時間以上3日以内 16時間以上3日以内	ウールローラー 砂骨ローラー
上塗	セミフロンマイルドII遮熱	2	0.15~0.18	塗料用シンナーA 0~20%	4時間以上7日以内 最終養生24時間以上	刷毛、ローラー、スプレー

※旧塗膜の劣化、素地劣化が顕著な場合は、KFマイクロカチオンシーラー、またはKFマイルドシーラーIIを増し塗りし下地補強を行って下さい。

### ■8-8 外壁 エポキシ系微弾性フィラー・中塗材仕様(モルタル下地:リシン、吹付けタイルなどの塗替え)

工法	材料名	塗回数	塗布量(kg/m <sup>2</sup> /回)	希釈	塗装間隔(20℃)	塗装用具
下地調整 旧塗膜の脆弱部はワイヤーブラシ、皮スキ等のケレン具を用いて完全に除去、除去した部分は同一模様に合わせ補修する。 またチョーキング部分、汚れ等は高压洗浄等で除去し、乾燥した清浄面とする。						
下塗	セミフロンフィラーエポ	1	0.2~0.4 0.8~1.2	水道水 2~5% 水道水 0~3%	4時間以上3日以内 16時間以上3日以内	ウールローラー 砂骨ローラー
中塗	セミフロンバインダーSiII(共色)	1	0.15~0.18	塗料用シンナーA 0~10%	4時間以上7日以内	刷毛、ローラー、スプレー
上塗	セミフロンマイルドII遮熱	1	0.15~0.18	塗料用シンナーA 0~20%	4時間以上7日以内 最終養生24時間以上	刷毛、ローラー、スプレー

※旧塗膜の劣化、素地劣化が顕著な場合は、KFマイクロカチオンシーラー、またはKFマイルドシーラーIIを増し塗りし下地補強を行って下さい。

仕様 No.9 外壁用遮熱塗料  
2液弱溶剤形無機・フッ素樹脂塗料

超高耐候性2液形弱溶剤系無機・フッ素ハイブリッド塗料(外壁)  
セミフロンスーパーMILD II遮熱



### ■ 9-1 外壁 標準塗装仕様(新設・窓業系・金属系サイディングボードなどの塗替え)

工法	材料名	塗回数	塗布量(kg/m <sup>2</sup> /回)	希釈	塗装間隔(20℃)	塗装用具
下地調整 旧塗膜で剥れ部分、膨れ部分等はワイヤーブラシ、皮スキ等のケレン具を用いて完全に除去する。 またチョーキング部分、汚れ等は高圧洗浄等で除去し、乾燥した面とする。(含水率10%以下)						
下塗	KFマイルドシーラーII(透明)	1	0.12~0.15	塗料用シンナーA 0~10%	4時間以上7日以内	刷毛、ローラー、スプレー
上塗	セミフロンスーパーMILD II遮熱	2	0.15~0.18	塗料用シンナーA 0~10%	4時間以上7日以内 最終養生24時間以上	刷毛、ローラー、スプレー
※素地劣化が進んだ窓業系サイディングボードは、KFマイルドシーラーIIを増し塗りし下地補強を行って下さい。						

### ■ 9-2 外壁 2コートオールインワンプロセス(窓業系・金属系サイディングボードなどの塗替え)

工法	材料名	塗回数	塗布量(kg/m <sup>2</sup> /回)	希釈	塗装間隔(20℃)	塗装用具
下地調整 旧塗膜で剥れ部分、膨れ部分等はワイヤーブラシ、皮スキ等のケレン具を用いて完全に除去する。 またチョーキング部分、汚れ等は高圧洗浄等で除去し、乾燥した面とする。						
下塗	セミフロンバインダーSiII(共色)	1	0.15~0.18	塗料用シンナーA 0~10%	4時間以上7日以内	刷毛、ローラー、スプレー
上塗	セミフロンスーパーMILD II遮熱	1	0.15~0.18	塗料用シンナーA 0~10%	4時間以上7日以内 最終養生24時間以上	刷毛、ローラー、スプレー
※素地劣化が進んだ窓業系サイディングボードは、セミフロンバインダーSiIIを増し塗りし下地補強を行って下さい。						

### ■ 9-3 外壁 エポキシ系サフェサー仕様(窓業系サイディングボードなどの塗替え)

工法	材料名	塗回数	塗布量(kg/m <sup>2</sup> /回)	希釈	塗装間隔(20℃)	塗装用具
下地調整 旧塗膜で剥れ部分、膨れ部分等はワイヤーブラシ、皮スキ等のケレン具を用いて完全に除去する。 またチョーキング部分、汚れ等は高圧洗浄等で除去し、乾燥した面とする。						
下塗	セミフロンフィラーエポ	1	0.2~0.4	水道水 0~5%	4時間以上3日以内	ウールローラー
上塗	セミフロンスーパーMILD II遮熱	2	0.15~0.18	塗料用シンナーA 0~10%	4時間以上7日以内 最終養生24時間以上	刷毛、ローラー、スプレー
※旧塗膜の劣化、素地劣化が顕著な場合は、KFマイクロカチオンシーラー、またはKFマイルドシーラーIIを増し塗りし下地補強を行って下さい。						

### ■ 9-4 外壁・金属錆止仕様(金属系サイディングボード、鉄部などの塗替え)

工法	材料名	塗回数	塗布量(kg/m <sup>2</sup> /回)	希釈	塗装間隔(20℃)	塗装用具
下地調整 錆や旧塗膜で剥れ部分、膨れ部分等はワイヤーブラシ、皮スキ等のケレン具を用いて完全に除去する。 またチョーキング部分、汚れ等は高圧洗浄等で除去し、乾燥した面とする。						
下塗	セミフロンエボプライマーII	1	0.12~0.18	塗料用シンナーA 0~5%	4時間以上7日以内	刷毛、ローラー、スプレー
上塗	セミフロンスーパーMILD II遮熱	2	0.12~0.15	塗料用シンナーA 0~10%	4時間以上7日以内 最終養生24時間以上	刷毛、ローラー、スプレー
※著しい錆部、エッジ部はセミフロンエボプライマーIIを増し塗りして下さい。 ※セミフロンエボプライマーIIはホワイト・グレー・ブラウン・ブラックから選定下さい。						

### ■ 9-5 外壁 微弾性フィラー仕様(モルタル下地:リシン、吹付けタイルなどの塗替え)

工法	材料名	塗回数	塗布量(kg/m <sup>2</sup> /回)	希釈	塗装間隔(20℃)	塗装用具
下地調整 旧塗膜の脆弱部はワイヤーブラシ、皮スキ等のケレン具を用いて完全に除去、除去した部分は同一模様に合わせ補修する。 またチョーキング部分、汚れ等は高圧洗浄等で除去し、乾燥した面とする。						
下塗	セミフロンフィラー	1	0.2~0.4 0.8~1.2	水道水 2~5% 水道水 0~3%	4時間以上3日以内 16時間以上3日以内	ウールローラー 砂骨ローラー
上塗	セミフロンスーパーMILD II遮熱	2	0.15~0.18	塗料用シンナーA 0~10%	4時間以上7日以内 最終養生24時間以上	刷毛、ローラー、スプレー
※旧塗膜が吹付けタイル下地で、劣化の程度が少ない場合、2コートオールインワンプロセスでも塗装が可能な場合があります。 ※旧塗膜の劣化、素地劣化が顕著な場合は、KFマイクロカチオンシーラー、またはKFマイルドシーラーIIを増し塗りし下地補強を行って下さい。						

### ■ 9-6 外壁 微弾性フィラー・中塗材仕様(モルタル下地:リシン、吹付けタイルなどの塗替え)

工法	材料名	塗回数	塗布量(kg/m <sup>2</sup> /回)	希釈	塗装間隔(20℃)	塗装用具
下地調整 旧塗膜の脆弱部はワイヤーブラシ、皮スキ等のケレン具を用いて完全に除去、除去した部分は同一模様に合わせ補修する。 またチョーキング部分、汚れ等は高圧洗浄等で除去し、乾燥した面とする。						
下塗	セミフロンフィラー	1	0.2~0.4 0.8~1.2	水道水 2~5% 水道水 0~3%	4時間以上3日以内 16時間以上3日以内	ウールローラー 砂骨ローラー
中塗	セミフロンバインダーSiII(共色)	1	0.15~0.18	塗料用シンナーA 0~10%	4時間以上7日以内	刷毛、ローラー、スプレー
上塗	セミフロンスーパーMILD II遮熱	1	0.15~0.18	塗料用シンナーA 0~10%	4時間以上7日以内 最終養生24時間以上	刷毛、ローラー、スプレー
※旧塗膜が吹付けタイル下地で、劣化の程度が少ない場合、2コートオールインワンプロセスでも塗装が可能な場合があります。 ※旧塗膜の劣化、素地劣化が顕著な場合は、KFマイクロカチオンシーラー、またはKFマイルドシーラーIIを増し塗りし下地補強を行って下さい。						

### ■ 9-7 外壁 エポキシ系微弾性フィラー仕様(モルタル下地:リシン、吹付けタイルなどの塗替え)

工法	材料名	塗回数	塗布量(kg/m <sup>2</sup> /回)	希釈	塗装間隔(20℃)	塗装用具
下地調整 旧塗膜の脆弱部はワイヤーブラシ、皮スキ等のケレン具を用いて完全に除去、除去した部分は同一模様に合わせ補修する。 またチョーキング部分、汚れ等は高圧洗浄等で除去し、乾燥した面とする。						
下塗	セミフロンフィラーエポ	1	0.2~0.4 0.8~1.2	水道水 2~5% 水道水 0~3%	4時間以上3日以内 16時間以上3日以内	ウールローラー 砂骨ローラー
上塗	セミフロンスーパーMILD II遮熱	2	0.15~0.18	塗料用シンナーA 0~10%	4時間以上7日以内 最終養生24時間以上	刷毛、ローラー、スプレー
※旧塗膜の劣化、素地劣化が顕著な場合は、KFマイクロカチオンシーラー、またはKFマイルドシーラーIIを増し塗りし下地補強を行って下さい。						

### ■ 9-8 外壁 エポキシ系微弾性フィラー・中塗材仕様(モルタル下地:リシン、吹付けタイルなどの塗替え)

工法	材料名	塗回数	塗布量(kg/m <sup>2</sup> /回)	希釈	塗装間隔(20℃)	塗装用具
下地調整 旧塗膜の脆弱部はワイヤーブラシ、皮スキ等のケレン具を用いて完全に除去、除去した部分は同一模様に合わせ補修する。 またチョーキング部分、汚れ等は高圧洗浄等で除去し、乾燥した面とする。						
下塗	セミフロンフィラーエポ	1	0.2~0.4 0.8~1.2	水道水 2~5% 水道水 0~3%	4時間以上3日以内 16時間以上3日以内	ウールローラー 砂骨ローラー
中塗	セミフロンバインダーSiII(共色)	1	0.15~0.18	塗料用シンナーA 0~10%	4時間以上7日以内	刷毛、ローラー、スプレー
上塗	セミフロンスーパーMILD II遮熱	1	0.15~0.18	塗料用シンナーA 0~10%	4時間以上7日以内 最終養生24時間以上	刷毛、ローラー、スプレー
※旧塗膜の劣化、素地劣化が顕著な場合は、KFマイクロカチオンシーラー、またはKFマイルドシーラーIIを増し塗りし下地補強を行って下さい。						

仕様 No.10  
外壁用塗料  
2液性フッ素樹脂塗料

高耐候性2液性フッ素樹脂塗料  
セミフロンアクリアII遮熱



### ■ 10-1 外壁 標準塗装仕様(新設・窯業系サイディングボードなどの塗替え)

工法	材料名	塗回数	塗布量(kg/m <sup>2</sup> /回)	希釈	塗装間隔(20℃)	塗装用具
下地調整 旧塗膜で剥れ部分、膨れ部分等はワイヤーブラシ、皮スキ等のケレン具を用いて完全に除去する。 またチョーキング部分、汚れ等は高压洗浄等で除去し、乾燥した面とする。(含水率10%以下)						
下塗	KFマイクロカチオンシーラー	1	0.12~0.18	無希釈	4時間以上7日以内	刷毛、ローラー、スプレー
上塗	セミフロンアクリアII遮熱	2	0.15~0.18	水道水 0~10%	4時間以上7日以内 最終養生24時間以上	刷毛、ローラー、スプレー

※素地劣化が進んだ窯業系サイディングボードは、KFマイクロカチオンシーラーを増し塗りし下地補強を行って下さい。

### ■ 10-2 外壁 エポキシ系サフェサー仕様(窯業系サイディングボードなどの塗替え)

工法	材料名	塗回数	塗布量(kg/m <sup>2</sup> /回)	希釈	塗装間隔(20℃)	塗装用具
下地調整 旧塗膜で剥れ部分、膨れ部分等はワイヤーブラシ、皮スキ等のケレン具を用いて完全に除去する。 またチョーキング部分、汚れ等は高压洗浄等で除去し、乾燥した面とする。						
下塗	セミフロンフィラーエポ	1	0.2~0.4	水道水 2~5%	4時間以上3日以内	ウールローラー
上塗	セミフロンアクリアII遮熱	2	0.15~0.18	水道水 0~10%	4時間以上7日以内 最終養生24時間以上	刷毛、ローラー、スプレー

※旧塗膜の劣化、素地劣化が顕著な場合は、KFマイクロカチオンシーラーを増し塗りし下地補強を行って下さい。

### ■ 10-3 外壁 エポキシ系サフェサー・中塗材仕様(窯業系サイディングボードなどの塗替え)

工法	材料名	塗回数	塗布量(kg/m <sup>2</sup> /回)	希釈	塗装間隔(20℃)	塗装用具
下地調整 旧塗膜で剥れ部分、膨れ部分等はワイヤーブラシ、皮スキ等のケレン具を用いて完全に除去する。 またチョーキング部分、汚れ等は高压洗浄等で除去し、乾燥した面とする。						
下塗	セミフロンフィラーエポ	1	0.2~0.4	水道水 2~5%	4時間以上3日以内	ウールローラー
中塗	セミフロンバインダーSiII(共色)	1	0.15~0.18	塗料用シンナーA 0~10%	12時間以上7日以内	刷毛、ローラー、スプレー
上塗	セミフロンアクリアII遮熱	1	0.15~0.18	水道水 0~10%	4時間以上7日以内 最終養生24時間以上	刷毛、ローラー、スプレー

※旧塗膜の劣化、素地劣化が顕著な場合は、KFマイクロカチオンシーラーを増し塗りし下地補強を行って下さい。

### ■ 10-4 外壁 2コートオールインワンプロセス(窯業系・金属系サイディングボードなどの塗替え)

工法	材料名	塗回数	塗布量(kg/m <sup>2</sup> /回)	希釈	塗装間隔(20℃)	塗装用具
下地調整 旧塗膜で剥れ部分、膨れ部分等はワイヤーブラシ、皮スキ等のケレン具を用いて完全に除去する。 またチョーキング部分、汚れ等は高压洗浄等で除去し、乾燥した面とする。						
下塗	セミフロンバインダーSiII(共色)	1	0.15~0.18	塗料用シンナーA 0~10%	12時間以上7日以内	刷毛、ローラー、スプレー
上塗	セミフロンアクリアII遮熱	1	0.15~0.18	水道水 0~10%	4時間以上7日以内 最終養生24時間以上	刷毛、ローラー、スプレー

※素地劣化が進んだ窯業系サイディングボードは、セミフロンバインダーSiIIを増し塗りし下地補強を行って下さい。

※発泡が著しい場合は、十分にケレンしセミフロンエボプライマーIIを塗付し銷止め処理を行って下さい。

### ■ 10-5 外壁 微弾性フィラー仕様(モルタル下地:リシン、吹付けタイルなどの塗替え)

工法	材料名	塗回数	塗布量(kg/m <sup>2</sup> /回)	希釈	塗装間隔(20℃)	塗装用具
下地調整 旧塗膜の脆弱部はワイヤーブラシ、皮スキ等のケレン具を用いて完全に除去、除去した部分は同一模様に合わせ補修する。 またチョーキング部分、汚れ等は高压洗浄等で除去し、乾燥した面とする。						
下塗	セミフロンフィラー	1	0.2~0.4 0.8~1.2	水道水 2~5% 水道水 0~3%	4時間以上3日以内 16時間以上3日以内	ウールローラー 砂骨ローラー
上塗	セミフロンアクリアII遮熱	2	0.15~0.18	水道水 0~10%	4時間以上7日以内 最終養生24時間以上	刷毛、ローラー、スプレー

※旧塗膜の劣化、素地劣化が顕著な場合は、KFマイクロカチオンシーラーを増し塗りし下地補強を行って下さい。

### ■ 10-6 外壁 微弾性フィラー・中塗材仕様(モルタル下地:リシン、吹付けタイルなどの塗替え)

工法	材料名	塗回数	塗布量(kg/m <sup>2</sup> /回)	希釈	塗装間隔(20℃)	塗装用具
下地調整 旧塗膜の脆弱部はワイヤーブラシ、皮スキ等のケレン具を用いて完全に除去、除去した部分は同一模様に合わせ補修する。 またチョーキング部分、汚れ等は高压洗浄等で除去し、乾燥した面とする。						
下塗	セミフロンフィラー	1	0.2~0.4 0.8~1.2	水道水 2~5% 水道水 0~3%	4時間以上3日以内 16時間以上3日以内	ウールローラー 砂骨ローラー
中塗	セミフロンバインダーSiII(共色)	1	0.15~0.18	塗料用シンナーA 0~10%	12時間以上7日以内	刷毛、ローラー、スプレー
上塗	セミフロンアクリアII遮熱	1	0.15~0.18	水道水 0~10%	4時間以上7日以内 最終養生24時間以上	刷毛、ローラー、スプレー

※旧塗膜が吹付けタイル下地で、劣化の程度が少ない場合、2コートオールインワンプロセスでも塗装が可能な場合があります。

※旧塗膜の劣化、素地劣化が顕著な場合は、KFマイクロカチオンシーラーを増し塗りし下地補強を行って下さい。

### ■ 10-7 外壁 エポキシ系微弾性フィラー仕様(モルタル下地:リシン、吹付けタイルなどの塗替え)

工法	材料名	塗回数	塗布量(kg/m <sup>2</sup> /回)	希釈	塗装間隔(20℃)	塗装用具
下地調整 旧塗膜の脆弱部はワイヤーブラシ、皮スキ等のケレン具を用いて完全に除去、除去した部分は同一模様に合わせ補修する。 またチョーキング部分、汚れ等は高压洗浄等で除去し、乾燥した面とする。						
下塗	セミフロンフィラー	1	0.2~0.4 0.8~1.2	水道水 2~5% 水道水 0~3%	4時間以上3日以内 16時間以上3日以内	ウールローラー 砂骨ローラー
上塗	セミフロンアクリアII遮熱	2	0.15~0.18	水道水 0~10%	4時間以上7日以内 最終養生24時間以上	刷毛、ローラー、スプレー

※旧塗膜の劣化、素地劣化が顕著な場合は、KFマイクロカチオンシーラーを増し塗りし下地補強を行って下さい。

### ■ 10-8 外壁 エポキシ系微弾性フィラー・中塗材仕様(モルタル下地:リシン、吹付けタイルなどの塗替え)

工法	材料名	塗回数	塗布量(kg/m <sup>2</sup> /回)	希釈	塗装間隔(20℃)	塗装用具
下地調整 旧塗膜の脆弱部はワイヤーブラシ、皮スキ等のケレン具を用いて完全に除去、除去した部分は同一模様に合わせ補修する。 またチョーキング部分、汚れ等は高压洗浄等で除去し、乾燥した面とする。						
下塗	セミフロンフィラー	1	0.2~0.4 0.8~1.2	水道水 2~5% 水道水 0~3%	4時間以上3日以内 16時間以上3日以内	ウールローラー 砂骨ローラー
中塗	セミフロンバインダーSiII(共色)	1	0.15~0.18	塗料用シンナーA 0~10%	12時間以上7日以内	刷毛、ローラー、スプレー
上塗	セミフロンアクリアII遮熱	1	0.15~0.18	水道水 0~10%	4時間以上7日以内 最終養生24時間以上	刷毛、ローラー、スプレー

※旧塗膜が吹付けタイル下地で、劣化の程度が少ない場合、2コートオールインワンプロセスでも塗装が可能な場合があります。

※旧塗膜の劣化、素地劣化が顕著な場合は、KFマイクロカチオンシーラーを増し塗りし下地補強を行って下さい。

仕様 No.11 外壁用塗料  
2液水性無機・フッ素ハイブリッド塗料

超高耐候性2液水性無機・フッ素ハイブリッド塗料  
セミフロンスーパーAKAII遮熱 

### ■ 11-1 外壁 標準塗装仕様(新設・窯業系サイディングボードなどの塗替え)

工法	材料名	塗回数	塗布量(kg/m <sup>2</sup> /回)	希釈	塗装間隔(20℃)	塗装用具
下地調整 旧塗膜で剥れ部分、膨れ部分等はワイヤーブラシ、皮スキ等のケレン具を用いて完全に除去する。 またチョーキング部分、汚れ等は高压洗浄等で除去し、乾燥した面とする。(含水率10%以下)						
下塗	KFマイクロカチオンシーラー	1	0.12~0.18	無希釈	4時間以上7日以内	刷毛、ローラー、スプレー
上塗	セミフロンスーパーAKAII遮熱	2	0.15~0.18	水道水0~10%	4時間以上7日以内 最終養生24時間以上	刷毛、ローラー、スプレー

※素地劣化が進んだ窯業系サイディングボードは、KFマイクロカチオンシーラーを増し塗りし下地補強を行って下さい。

### ■ 11-2 外壁 エポキシ系サフェサー仕様(窯業系サイディングボードなどの塗替え)

工法	材料名	塗回数	塗布量(kg/m <sup>2</sup> /回)	希釈	塗装間隔(20℃)	塗装用具
下地調整 旧塗膜で剥れ部分、膨れ部分等はワイヤーブラシ、皮スキ等のケレン具を用いて完全に除去する。 またチョーキング部分、汚れ等は高压洗浄等で除去し、乾燥した面とする。						
下塗	セミフロンフィラーエポ	1	0.2~0.4	水道水0~5%	4時間以上3日以内	ウールローラー
上塗	セミフロンスーパーAKAII遮熱	2	0.15~0.18	水道水0~10%	4時間以上7日以内 最終養生24時間以上	刷毛、ローラー、スプレー

※素地劣化が進んだ窯業系サイディングボードは、KFマイクロカチオンシーラーを増し塗りし下地補強を行って下さい。

### ■ 11-3 外壁 エポキシ系サフェサー・中塗材仕様(窯業系サイディングボードなどの塗替え)

工法	材料名	塗回数	塗布量(kg/m <sup>2</sup> /回)	希釈	塗装間隔(20℃)	塗装用具
下地調整 旧塗膜で剥れ部分、膨れ部分等はワイヤーブラシ、皮スキ等のケレン具を用いて完全に除去する。 またチョーキング部分、汚れ等は高压洗浄等で除去し、乾燥した面とする。						
下塗	セミフロンフィラーエポ	1	0.2~0.4	水道水0~5%	4時間以上3日以内	ウールローラー
中塗	セミフロンバインダーSiII(共色)	1	0.15~0.18	塗料用シンナーA 0~10%	12時間以上7日以内	刷毛、ローラー、スプレー
上塗	セミフロンスーパーAKAII遮熱	1	0.15~0.18	水道水0~10%	4時間以上7日以内 最終養生24時間以上	刷毛、ローラー、スプレー

※素地劣化が進んだ窯業系サイディングボードは、KFマイクロカチオンシーラーまたはセミフロンバインダーSiIIを増し塗りし下地補強を行なう。

### ■ 11-4 外壁 2コートオールインワンプロセス(窯業系・金属系サイディングボードなどの塗替え)

工法	材料名	塗回数	塗布量(kg/m <sup>2</sup> /回)	希釈	塗装間隔(20℃)	塗装用具
下地調整 旧塗膜で剥れ部分、膨れ部分等はワイヤーブラシ、皮スキ等のケレン具を用いて完全に除去する。 またチョーキング部分、汚れ等は高压洗浄等で除去し、乾燥した面とする。						
下塗	セミフロンバインダーSiII(共色)	1	0.15~0.18	塗料用シンナーA 0~10%	12時間以上7日以内	刷毛、ローラー、スプレー
上塗	セミフロンスーパーAKAII遮熱	1	0.15~0.18	水道水0~10%	4時間以上7日以内 最終養生24時間以上	刷毛、ローラー、スプレー

※素地劣化が進んだ窯業系サイディングボードは、セミフロンバインダーSiIIを増し塗りし下地補強を行なう。  
※発泡が著しい場合は、十分にケレンしセミフロンエボプライマーを塗付し銷止め処理を行なう。

### ■ 11-5 外壁 微弾性フィラー仕様(モルタル下地:リシン、吹付けタイルなどの塗替え)

工法	材料名	塗回数	塗布量(kg/m <sup>2</sup> /回)	希釈	塗装間隔(20℃)	塗装用具
下地調整 旧塗膜の脆弱部はワイヤーブラシ、皮スキ等のケレン具を用いて完全に除去、除去した部分は同一模様に合わせ補修する。 またチョーキング部分、汚れ等は高压洗浄等で除去し、乾燥した面とする。						
下塗	セミフロンフィラー	1	0.2~0.4 0.8~1.2	水道水2~5% 水道水0~3%	4時間以上3日以内 16時間以上3日以内	ウールローラー 砂骨ローラー
上塗	セミフロンスーパーAKAII遮熱	2	0.15~0.18	水道水0~10%	4時間以上7日以内 最終養生24時間以上	刷毛、ローラー、スプレー

※旧塗膜の劣化、素地劣化が顕著な場合は、KFマイクロカチオンシーラーを増し塗りし下地補強を行なう。

### ■ 11-6 外壁 微弾性フィラー・中塗材仕様(モルタル下地:リシン、吹付けタイルなどの塗替え)

工法	材料名	塗回数	塗布量(kg/m <sup>2</sup> /回)	希釈	塗装間隔(20℃)	塗装用具
下地調整 旧塗膜の脆弱部はワイヤーブラシ、皮スキ等のケレン具を用いて完全に除去、除去した部分は同一模様に合わせ補修する。 またチョーキング部分、汚れ等は高压洗浄等で除去し、乾燥した面とする。						
下塗	セミフロンフィラー	1	0.2~0.4 0.8~1.2	水道水2~5% 水道水0~3%	4時間以上3日以内 16時間以上3日以内	ウールローラー 砂骨ローラー
中塗	セミフロンバインダーSiII(共色)	1	0.15~0.18	塗料用シンナーA 0~10%	12時間以上7日以内	刷毛、ローラー、スプレー
上塗	セミフロンスーパーAKAII遮熱	1	0.15~0.18	水道水0~10%	4時間以上7日以内 最終養生24時間以上	刷毛、ローラー、スプレー

※旧塗膜が吹付けタイル下地で、劣化の程度が少ない場合、2コートオールインワンプロセスでも塗装が可能な場合があります。

※旧塗膜の劣化、素地劣化が顕著な場合は、KFマイクロカチオンシーラーを増し塗りし下地補強を行なう。

### ■ 11-7 外壁 エポキシ系微弾性フィラー仕様(モルタル下地:リシン、吹付けタイルなどの塗替え)

工法	材料名	塗回数	塗布量(kg/m <sup>2</sup> /回)	希釈	塗装間隔(20℃)	塗装用具
下地調整 旧塗膜の脆弱部はワイヤーブラシ、皮スキ等のケレン具を用いて完全に除去、除去した部分は同一模様に合わせ補修する。 またチョーキング部分、汚れ等は高压洗浄等で除去し、乾燥した面とする。						
下塗	セミフロンフィラー	1	0.2~0.4 0.8~1.2	水道水2~5% 水道水0~3%	4時間以上3日以内 16時間以上3日以内	ウールローラー 砂骨ローラー
上塗	セミフロンスーパーAKAII遮熱	2	0.15~0.18	水道水0~10%	4時間以上7日以内 最終養生24時間以上	刷毛、ローラー、スプレー

※旧塗膜の劣化、素地劣化が顕著な場合は、KFマイクロカチオンシーラーを増し塗りし下地補強を行なう。

### ■ 11-8 外壁 エポキシ系微弾性フィラー・中塗材仕様(モルタル下地:リシン、吹付けタイルなどの塗替え)

工法	材料名	塗回数	塗布量(kg/m <sup>2</sup> /回)	希釈	塗装間隔(20℃)	塗装用具
下地調整 旧塗膜の脆弱部はワイヤーブラシ、皮スキ等のケレン具を用いて完全に除去、除去した部分は同一模様に合わせ補修する。 またチョーキング部分、汚れ等は高压洗浄等で除去し、乾燥した面とする。						
下塗	セミフロンフィラー	1	0.2~0.4 0.8~1.2	水道水2~5% 水道水0~3%	4時間以上3日以内 16時間以上3日以内	ウールローラー 砂骨ローラー
中塗	セミフロンバインダーSiII(共色)	1	0.15~0.18	塗料用シンナーA 0~10%	12時間以上7日以内	刷毛、ローラー、スプレー
上塗	セミフロンスーパーAKAII遮熱	1	0.15~0.18	水道水0~10%	4時間以上7日以内 最終養生24時間以上	刷毛、ローラー、スプレー

※旧塗膜が吹付けタイル下地で、劣化の程度が少ない場合、2コートオールインワンプロセスでも塗装が可能な場合があります。

※旧塗膜の劣化、素地劣化が顕著な場合は、KFマイクロカチオンシーラーを増し塗りし下地補強を行なう。

仕様 No.12 屋根用・金属用塗料  
1液弱溶剤形フッ素樹脂塗料

超高光沢1液弱溶剤系フッ素樹脂塗料(屋根用)

セミフロンルーフ



### ■ 12-1 屋根 窯業系標準仕様1(新生瓦・スレート屋根などの塗替え)

工法	材料名	塗回数	塗布量(kg/m <sup>2</sup> /回)	希釈	塗装間隔(20℃)	塗装用具
下地調整 旧塗膜で剥れ部分、膨れ部分等はワイヤーブラシ、皮スキ等のケレン具を用いて完全に除去する。 またチョーキング部分、汚れ等は高圧洗浄等で除去し、乾燥した面とする。						
下塗	KFマイルドシーラーII(透明)	1~2	0.18~0.23	塗料用シンナーA 0~10%	4時間以上7日以内	刷毛、ローラー、スプレー
上塗	セミフロンルーフ	2	0.15~0.18	塗料用シンナーA 0~20%	16時間以上7日以内 最終養生24時間以上	刷毛、ローラー、スプレー

※素地劣化が進んだ新生瓦、スレート屋根は、吸込みが止まるまでKFマイルドシーラーIIの塗回数を増やして下さい。

### ■ 12-2 屋根 窯業系標準仕様2(新生瓦・スレート屋根などの塗替え)

工法	材料名	塗回数	塗布量(kg/m <sup>2</sup> /回)	希釈	塗装間隔(20℃)	塗装用具
下地調整 旧塗膜で剥れ部分、膨れ部分等はワイヤーブラシ、皮スキ等のケレン具を用いて完全に除去する。 またチョーキング部分、汚れ等は高圧洗浄等で除去し、乾燥した面とする。						
下塗	セミフロンルーフバインダーSiII(白・共色)	1~2	0.18~0.23	無希釈	4時間以上7日以内	刷毛、ローラー、スプレー
上塗	セミフロンルーフ	2	0.15~0.18	塗料用シンナーA 0~20%	16時間以上7日以内 最終養生24時間以上	刷毛、ローラー、スプレー

※素地劣化が進んだ新生瓦、スレート屋根は、吸込みが止まるまでセミフロンルーフバインダーSiIIの塗回数を増やして下さい。

※セミフロンルーフバインダーSiIIは着色が可能です。

### ■ 12-3 屋根 窯業系標準仕様3(新生瓦・スレート屋根などの塗替え)

工法	材料名	塗回数	塗布量(kg/m <sup>2</sup> /回)	希釈	塗装間隔(20℃)	塗装用具
下地調整 旧塗膜で剥れ部分、膨れ部分等はワイヤーブラシ、皮スキ等のケレン具を用いて完全に除去する。 またチョーキング部分、汚れ等は高圧洗浄等で除去し、乾燥した面とする。						
下塗	KFマルチウレタンプライマー	1~2	0.12~0.15	無希釈	4時間以上7日以内	刷毛、ローラー、スプレー
上塗	セミフロンルーフ	2	0.15~0.18	塗料用シンナーA 0~20%	16時間以上7日以内 最終養生24時間以上	刷毛、ローラー、スプレー

※素地劣化が進んだ新生瓦、スレート屋根は、吸込みが止まるまでKFマルチウレタンプライマーの塗回数を増やして下さい。

### ■ 12-4 屋根 セメント系標準仕様1(セメント瓦などの塗替え)

工法	材料名	塗回数	塗布量(kg/m <sup>2</sup> /回)	希釈	塗装間隔(20℃)	塗装用具
下地調整 旧塗膜で剥れ部分、膨れ部分等はワイヤーブラシ、皮スキ等のケレン具を用いて完全に除去する。 またチョーキング部分、汚れ等は高圧洗浄等で除去し、乾燥した面とする。						
下塗	KFマイルドシーラーII(透明)	1~2	0.12~0.15	無希釈	4時間以上7日以内	刷毛、ローラー、スプレー
上塗	セミフロンルーフ	2	0.15~0.18	塗料用シンナーA 0~20%	16時間以上7日以内 最終養生24時間以上	刷毛、ローラー、スプレー

※素地劣化が進んだセメント瓦、モニエル瓦は、吸込みが止まるまでKFマイルドシーラーIIの塗回数を増やして下さい。

### ■ 12-5 屋根 セメント系標準仕様2(セメント瓦などの塗替え)

工法	材料名	塗回数	塗布量(kg/m <sup>2</sup> /回)	希釈	塗装間隔(20℃)	塗装用具
下地調整 旧塗膜で剥れ部分、膨れ部分等はワイヤーブラシ、皮スキ等のケレン具を用いて完全に除去する。 またチョーキング部分、汚れ等は高圧洗浄等で除去し、乾燥した面とする。						
下塗	セミフロンルーフバインダーSiII(白・共色)	2以上	0.18~0.23	無希釈	4時間以上7日以内	刷毛、ローラー、スプレー
上塗	セミフロンルーフ	2	0.15~0.18	塗料用シンナーA 0~20%	16時間以上7日以内 最終養生24時間以上	刷毛、ローラー、スプレー

※素地劣化が進んだセメント瓦、モニエル瓦は、吸込みが止まるまでセミフロンルーフバインダーSiIIの塗回数を増やして下さい。

※セミフロンルーフバインダーSiIIIは着色が可能です。

### ■ 12-6 屋根 セメント系標準仕様3(セメント瓦などの塗替え)

工法	材料名	塗回数	塗布量(kg/m <sup>2</sup> /回)	希釈	塗装間隔(20℃)	塗装用具
下地調整 旧塗膜で剥れ部分、膨れ部分等はワイヤーブラシ、皮スキ等のケレン具を用いて完全に除去する。 またチョーキング部分、汚れ等は高圧洗浄等で除去し、乾燥した面とする。						
下塗	KFマルチウレタンプライマー	2以上	0.12~0.15	無希釈	4時間以上7日以内	刷毛、ローラー、スプレー
上塗	セミフロンルーフ	2	0.15~0.18	塗料用シンナーA 0~20%	16時間以上7日以内 最終養生24時間以上	刷毛、ローラー、スプレー

※素地劣化が進んだセメント瓦、モニエル瓦は、吸込みが止まるまでKFマルチウレタンプライマーの塗回数を増やして下さい。

### ■ 12-7 屋根・金属部 標準仕様(鋼板、トタン、鉄部などの塗替え)

工法	材料名	塗回数	塗布量(kg/m <sup>2</sup> /回)	希釈	塗装間隔(20℃)	塗装用具
下地調整 銀や旧塗膜で剥れ部分、膨れ部分等はワイヤーブラシ、皮スキ等のケレン具を用いて完全に除去する。 またチョーキング部分、汚れ等は高圧洗浄等で除去し、乾燥した面とする。						
下塗 (錆止め)	セミフロンエポプライマー	1	0.12~0.15	塗料用シンナーA 0~5%	4時間以上7日以内	刷毛、ローラー、スプレー
上塗	セミフロンルーフ	2	0.12~0.15	塗料用シンナーA 0~20%	16時間以上7日以内 最終養生24時間以上	刷毛、ローラー、スプレー

※発錆が認められない場合は下地調整後、セミフロンルーフを直接塗布することが出来ます。但し、被塗物の形状や素材、環境要因により付着性が異なるため、予め付着性を確認してから施工してください。

※セミフロンエポプライマーは標準9色から選定下さい。

仕様 No.13 屋根用・金属用塗料  
2液弱溶剤形フッ素樹脂塗料

高耐候性2液弱溶剤系フッ素樹脂塗料(屋根)  
セミフロンルーフII

JIS K 5659  
鋼構造物用耐候性上塗塗料  
**CEMIFLON**

### ■ 13-1 屋根 窯業系標準仕様1(新生瓦・スレート屋根などの塗替え)

工法	材料名	塗回数	塗布量(kg/m <sup>2</sup> /回)	希釈	塗装間隔(20℃)	塗装用具
下地調整 旧塗膜で剥れ部分、膨れ部分等はワイヤーブラシ、皮スキ等のケレン具を用いて完全に除去する。 またチョーキング部分、汚れ等は高压洗浄等で除去し、乾燥した面とする。						
下塗	KFマイルドシーラーII(透明)	1~2	0.18~0.23	塗料用シンナーA 0~10%	4時間以上7日以内	刷毛、ローラー、スプレー
上塗	セミフロンルーフII	2	0.15~0.18	塗料用シンナーA 0~20%	16時間以上7日以内 最終養生24時間以上	刷毛、ローラー、スプレー

※素地劣化が進んだ新生瓦、スレート屋根は、吸込みが止まるまでKFマイルドシーラーIIの塗回数を増やして下さい。

### ■ 13-2 屋根 窯業系標準仕様2(新生瓦・スレート屋根などの塗替え)

工法	材料名	塗回数	塗布量(kg/m <sup>2</sup> /回)	希釈	塗装間隔(20℃)	塗装用具
下地調整 旧塗膜で剥れ部分、膨れ部分等はワイヤーブラシ、皮スキ等のケレン具を用いて完全に除去する。 またチョーキング部分、汚れ等は高压洗浄等で除去し、乾燥した面とする。						
下塗	セミフロンルーフバインダーSiII(白・共色)	1~2	0.18~0.23	無希釈	4時間以上7日以内	刷毛、ローラー、スプレー
上塗	セミフロンルーフII	2	0.15~0.18	塗料用シンナーA 0~20%	16時間以上7日以内 最終養生24時間以上	刷毛、ローラー、スプレー

※素地劣化が進んだ新生瓦、スレート屋根は、吸込みが止まるまでセミフロンルーフバインダーSiIIの塗回数を増やして下さい。

※セミフロンルーフバインダーSiIIは着色が可能です。

### ■ 13-3 屋根 窯業系標準仕様3(新生瓦・スレート屋根などの塗替え)

工法	材料名	塗回数	塗布量(kg/m <sup>2</sup> /回)	希釈	塗装間隔(20℃)	塗装用具
下地調整 旧塗膜で剥れ部分、膨れ部分等はワイヤーブラシ、皮スキ等のケレン具を用いて完全に除去する。 またチョーキング部分、汚れ等は高压洗浄等で除去し、乾燥した面とする。						
下塗	KFマルチウレタンプライマー	2以上	0.12~0.15	無希釈	4時間以上7日以内	刷毛、ローラー、スプレー
上塗	セミフロンルーフII	2	0.15~0.18	塗料用シンナーA 0~20%	16時間以上7日以内 最終養生24時間以上	刷毛、ローラー、スプレー

※素地劣化が進んだ新生瓦、スレート屋根は、吸込みが止まるまでKFマルチウレタンプライマーの塗回数を増やして下さい。

### ■ 13-4 屋根 セメント系標準仕様1(セメント瓦などの塗替え)

工法	材料名	塗回数	塗布量(kg/m <sup>2</sup> /回)	希釈	塗装間隔(20℃)	塗装用具
下地調整 旧塗膜で剥れ部分、膨れ部分等はワイヤーブラシ、皮スキ等のケレン具を用いて完全に除去する。 またチョーキング部分、汚れ等は高压洗浄等で除去し、乾燥した面とする。						
下塗	KFマイルドシーラーII(透明)	2以上	0.18~0.23	塗料用シンナーA 0~10%	4時間以上7日以内	刷毛、ローラー、スプレー
上塗	セミフロンルーフII	2	0.15~0.18	塗料用シンナーA 0~20%	16時間以上7日以内 最終養生24時間以上	刷毛、ローラー、スプレー

※素地劣化が進んだセメント瓦、モニエル瓦は、吸込みが止まるまでKFマイルドシーラーIIの塗回数を増やして下さい。

### ■ 13-5 屋根 セメント系標準仕様2(セメント瓦などの塗替え)

工法	材料名	塗回数	塗布量(kg/m <sup>2</sup> /回)	希釈	塗装間隔(20℃)	塗装用具
下地調整 旧塗膜で剥れ部分、膨れ部分等はワイヤーブラシ、皮スキ等のケレン具を用いて完全に除去する。 またチョーキング部分、汚れ等は高压洗浄等で除去し、乾燥した面とする。						
下塗	セミフロンルーフバインダーSiII(白・共色)	2以上	0.18~0.23	無希釈	4時間以上7日以内	刷毛、ローラー、スプレー
上塗	セミフロンルーフII	2	0.15~0.18	塗料用シンナーA 0~20%	16時間以上7日以内 最終養生24時間以上	刷毛、ローラー、スプレー

※素地劣化が進んだセメント瓦、モニエル瓦は、吸込みが止まるまでセミフロンルーフバインダーSiIIの塗回数を増やして下さい。

※セミフロンルーフバインダーSiIIは着色が可能です。

### ■ 13-6 屋根 セメント系標準仕様3(セメント瓦などの塗替え)

工法	材料名	塗回数	塗布量(kg/m <sup>2</sup> /回)	希釈	塗装間隔(20℃)	塗装用具
下地調整 旧塗膜で剥れ部分、膨れ部分等はワイヤーブラシ、皮スキ等のケレン具を用いて完全に除去する。 またチョーキング部分、汚れ等は高压洗浄等で除去し、乾燥した面とする。						
下塗	KFマルチウレタンプライマー	2以上	0.12~0.15	無希釈	4時間以上7日以内	刷毛、ローラー、スプレー
上塗	セミフロンルーフII	2	0.15~0.18	塗料用シンナーA 0~20%	16時間以上7日以内 最終養生24時間以上	刷毛、ローラー、スプレー

※素地劣化が進んだセメント瓦、モニエル瓦は、吸込みが止まるまでKFマルチウレタンプライマーの塗回数を増やして下さい。

工法	材料名	塗回数	塗布量(kg/m <sup>2</sup> /回)	希釈	塗装間隔(20℃)	塗装用具
下地調整 銀や旧塗膜で剥れ部分、膨れ部分等はワイヤーブラシ、皮スキ等のケレン具を用いて完全に除去する。 またチョーキング部分、汚れ等は高压洗浄等で除去し、乾燥した面とする。						
下塗(錆止)	セミフロンエボプライマーII	1	0.12~0.18	塗料用シンナーA 0~5%	4時間以上7日以内	刷毛、ローラー、スプレー
上塗	セミフロンルーフII	2	0.12~0.15	塗料用シンナーA 0~20%	16時間以上7日以内 最終養生24時間以上	刷毛、ローラー、スプレー

※発錆が認められない場合は下地調整後、セミフロンルーフIIを直接塗布することが出来ます。但し、被塗物の形状や素材、環境要因により付着性が異なるため、予め付着性を確認してから施工してください。

※セミフロンエボプライマーIIはホワイト・グレー・ブラウン・ブラックから選定下さい。

仕様 No.14 屋根用・金属用塗料  
2液弱溶剤形無機・フッ素ハイブリッド塗料(屋根)

超高耐候性2液弱溶剤系無機・フッ素ハイブリッド塗料(屋根)  
セミフロンスーパールーフII



#### ■ 14-1 屋根 窯業系標準仕様1(新生瓦・スレート屋根などの塗替え)

工法	材料名	塗回数	塗布量(kg/m <sup>2</sup> /回)	希釈	塗装間隔(20℃)	塗装用具
下地調整 旧塗膜で剥れ部分、膨れ部分等はワイヤーブラシ、皮スキ等のケレン具を用いて完全に除去する。 またチョーキング部分、汚れ等は高圧洗浄等で除去し、乾燥した面とする。						
下塗	KFマイルドシーラーII(透明)	1~2	0.18~0.23	塗料用シンナーA 0~10%	4時間以上7日以内	刷毛、ローラー、スプレー
上塗	セミフロンスーパールーフII	2	0.15~0.18	塗料用シンナーA 0~20%	16時間以上7日以内 最終養生24時間以上	刷毛、ローラー、スプレー

※素地劣化が進んだ新生瓦、スレート屋根は、吸込みが止まるまでKFマイルドシーラーIIの塗回数を増やして下さい。

#### ■ 14-2 屋根 窯業系標準仕様2(新生瓦・スレート屋根などの塗替え)

工法	材料名	塗回数	塗布量(kg/m <sup>2</sup> /回)	希釈	塗装間隔(20℃)	塗装用具
下地調整 旧塗膜で剥れ部分、膨れ部分等はワイヤーブラシ、皮スキ等のケレン具を用いて完全に除去する。 またチョーキング部分、汚れ等は高圧洗浄等で除去し、乾燥した面とする。						
下塗	KFマルチウレタンプライマー	1~2	0.12~0.15	無希釈	4時間以上7日以内	刷毛、ローラー、スプレー
上塗	セミフロンスーパールーフII	2	0.15~0.18	塗料用シンナーA 0~20%	16時間以上7日以内 最終養生24時間以上	刷毛、ローラー、スプレー

※素地劣化が進んだ新生瓦、スレート屋根は、吸込みが止まるまでKFマルチウレタンプライマーの塗回数を増やして下さい。

#### ■ 14-3 屋根 窯業系標準仕様3(新生瓦・スレート屋根などの塗替え)

工法	材料名	塗回数	塗布量(kg/m <sup>2</sup> /回)	希釈	塗装間隔(20℃)	塗装用具
下地調整 旧塗膜で剥れ部分、膨れ部分等はワイヤーブラシ、皮スキ等のケレン具を用いて完全に除去する。 またチョーキング部分、汚れ等は高圧洗浄等で除去し、乾燥した面とする。						
下塗	セミフロンルーフバインダーSiII(白・共色)	1~2	0.18~0.23	無希釈	4時間以上7日以内	刷毛、ローラー、スプレー
上塗	セミフロンスーパールーフII	2	0.15~0.18	塗料用シンナーA 0~20%	16時間以上7日以内 最終養生24時間以上	刷毛、ローラー、スプレー

※素地劣化が進んだ新生瓦、セメント瓦、スレート屋根は、吸込みが止まるまでセミフロンルーフバインダーSiIIの塗回数を増やして下さい。

※セミフロンルーフバインダーSiIIは着色が可能です。

#### ■ 14-4 屋根 セメント系標準仕様1(セメント瓦などの塗替え)

工法	材料名	塗回数	塗布量(kg/m <sup>2</sup> /回)	希釈	塗装間隔(20℃)	塗装用具
下地調整 旧塗膜で剥れ部分、膨れ部分等はワイヤーブラシ、皮スキ等のケレン具を用いて完全に除去する。 またチョーキング部分、汚れ等は高圧洗浄等で除去し、乾燥した面とする。						
下塗	KFマイルドシーラーII(透明)	2以上	0.18~0.23	無希釈	4時間以上7日以内	刷毛、ローラー、スプレー
上塗	セミフロンスーパールーフII	2	0.15~0.18	塗料用シンナーA 0~20%	16時間以上7日以内 最終養生24時間以上	刷毛、ローラー、スプレー

※素地劣化が進んだセメント瓦、モニエル瓦は、吸込みが止まるまでKFマイルドシーラーIIの塗回数を増やして下さい。

#### ■ 14-5 屋根 セメント系標準仕様2(セメント瓦などの塗替え)

工法	材料名	塗回数	塗布量(kg/m <sup>2</sup> /回)	希釈	塗装間隔(20℃)	塗装用具
下地調整 旧塗膜で剥れ部分、膨れ部分等はワイヤーブラシ、皮スキ等のケレン具を用いて完全に除去する。 またチョーキング部分、汚れ等は高圧洗浄等で除去し、乾燥した面とする。						
下塗	KFマルチウレタンプライマー	2以上	0.12~0.15	無希釈	4時間以上7日以内	刷毛、ローラー、スプレー
上塗	セミフロンスーパールーフII	2	0.15~0.18	塗料用シンナーA 0~20%	16時間以上7日以内 最終養生24時間以上	刷毛、ローラー、スプレー

※素地劣化が進んだ新生瓦は、吸込みが止まるまでKFマルチウレタンプライマーの塗回数を増やして下さい。

#### ■ 14-6 屋根 セメント系標準仕様3(セメント瓦などの塗替え)

工法	材料名	塗回数	塗布量(kg/m <sup>2</sup> /回)	希釈	塗装間隔(20℃)	塗装用具
下地調整 旧塗膜で剥れ部分、膨れ部分等はワイヤーブラシ、皮スキ等のケレン具を用いて完全に除去する。 またチョーキング部分、汚れ等は高圧洗浄等で除去し、乾燥した面とする。						
下塗	セミフロンルーフバインダーSiII(共色)	2以上	0.18~0.23	無希釈	4時間以上7日以内	刷毛、ローラー、スプレー
上塗	セミフロンスーパールーフII	2	0.15~0.18	塗料用シンナーA 0~20%	16時間以上7日以内 最終養生24時間以上	刷毛、ローラー、スプレー

※素地劣化が進んだ新生瓦、セメント瓦、スレート屋根は、吸込みが止まるまでセミフロンルーフバインダーSiIIの塗回数を増やして下さい。

※セミフロンルーフバインダーSiIIは着色が可能です。

#### ■ 14-7 屋根・金属部 標準仕様(鋼板、トタン、鉄部などの塗替え)

工法	材料名	塗回数	塗布量(kg/m <sup>2</sup> /回)	希釈	塗装間隔(20℃)	塗装用具
下地調整 銀や旧塗膜で剥れ部分、膨れ部分等はワイヤーブラシ、皮スキ等のケレン具を用いて完全に除去する。 またチョーキング部分、汚れ等は高圧洗浄等で除去し、乾燥した面とする。						
下塗(錆止め)	セミフロンエボプライマーII	1	0.12~0.18	塗料用シンナーA 0~5%	4時間以上7日以内	刷毛、ローラー、スプレー
上塗	セミフロンスーパールーフII	2	0.12~0.15	塗料用シンナーA 0~20%	16時間以上7日以内 最終養生24時間以上	刷毛、ローラー、スプレー

※発錆が認められない場合は下地調整後、セミフロンスーパールーフIIを直接塗布することが出来ます。

※セミフロンエボプライマーIIはホワイト・グレー・ブラウン・ブラックから選定下さい。



### ■ 15-1 屋根 標準塗装仕様(新生瓦・スレート屋根などの塗替え)

工法	材料名	塗回数	塗布量(kg/m <sup>2</sup> /回)	希釈	塗装間隔(20℃)	塗装用具
下地調整 旧塗膜で剥れ部分、膨れ部分等はワイヤーブラシ、皮スキ等のケレン具を用いて完全に除去する。 またチョーキング部分、汚れ等は高圧洗浄等で除去し、乾燥した面とする。						
下塗	セミフロンルーフバインダーSiII(白)	1~2	0.18~0.23	無希釈	4時間以上7日以内	刷毛、ローラー、スプレー
上塗	セミフロンルーフ遮熱	2	0.15~0.18	塗料用シンナーA 0~20%	16時間以上7日以内 最終養生24時間以上	刷毛、ローラー、スプレー

※素地劣化が進んだ新生瓦、スレート屋根は、吸込みが止まるまでセミフロンルーフバインダーSiIIの塗回数を増やして下さい。

※セミフロンルーフバインダーSiIIは反射効果のある白色でご使用下さい。

### ■ 15-2 屋根 標準塗装仕様(セメント瓦などの塗替え)

工法	材料名	塗回数	塗布量(kg/m <sup>2</sup> /回)	希釈	塗装間隔(20℃)	塗装用具
下地調整 旧塗膜で剥れ部分、膨れ部分等はワイヤーブラシ、皮スキ等のケレン具を用いて完全に除去する。 またチョーキング部分、汚れ等は高圧洗浄等で除去し、乾燥した面とする。						
下塗	セミフロンルーフバインダーSiII(白)	2以上	0.18~0.23	無希釈	4時間以上7日以内	刷毛、ローラー、スプレー
上塗	セミフロンルーフ遮熱	2	0.15~0.18	塗料用シンナーA 0~20%	16時間以上7日以内 最終養生24時間以上	刷毛、ローラー、スプレー

※素地劣化が進んだセメント瓦、モニエル瓦は、吸込みが止まるまでセミフロンルーフバインダーSiIIの塗回数を増やして下さい。

※セミフロンルーフバインダーSiIIは反射効果のある白色でご使用下さい。

### ■ 15-3 屋根・金属部 標準塗装仕様(鋼板、トタン、鉄部などの塗替え)

工法	材料名	塗回数	塗布量(kg/m <sup>2</sup> /回)	希釈	塗装間隔(20℃)	塗装用具
下地調整 銛や旧塗膜で剥れ部分、膨れ部分等はワイヤーブラシ、皮スキ等のケレン具を用いて完全に除去する。 またチョーキング部分、汚れ等は高圧洗浄等で除去し、乾燥した面とする。						
下塗(錆止)	セミフロンエポプライマー(ホワイト)	1	0.12~0.15	塗料用シンナーA 0~5%	4時間以上7日以内	刷毛、ローラー、スプレー
上塗	セミフロンルーフ遮熱	2	0.12~0.15	塗料用シンナーA 0~20%	16時間以上7日以内 最終養生24時間以上	刷毛、ローラー、スプレー

※発錆が認められない場合は下地調整後、セミフロンルーフ遮熱を直接塗布することが出来ます。

※セミフロンエポプライマーはホワイトを選定下さい。

### ■ 16-1 屋根 標準塗装仕様(新生瓦・スレート屋根などの塗替え)

工法	材料名	塗回数	塗布量(kg/m <sup>2</sup> /回)	希釈	塗装間隔(20℃)	塗装用具
下地調整 旧塗膜で剥れ部分、膨れ部分等はワイヤーブラシ、皮スキ等のケレン具を用いて完全に除去する。 またチョーキング部分、汚れ等は高圧洗浄等で除去し、乾燥した面とする。						
下塗	セミフロンルーフバインダーSiII(白)	1~2	0.18~0.23	無希釈	4時間以上7日以内	刷毛、ローラー、スプレー
上塗	セミフロンルーフII遮熱	2	0.15~0.18	塗料用シンナーA 0~20%	16時間以上7日以内 最終養生24時間以上	刷毛、ローラー、スプレー

※素地劣化が進んだ新生瓦、スレート屋根は、吸込みが止まるまでセミフロンルーフバインダーSiIIの塗回数を増やして下さい。

※セミフロンルーフバインダーSiIIは反射効果のある白色でご使用下さい。

### ■ 16-2 屋根 標準塗装仕様(セメント瓦などの塗替え)

工法	材料名	塗回数	塗布量(kg/m <sup>2</sup> /回)	希釈	塗装間隔(20℃)	塗装用具
下地調整 旧塗膜で剥れ部分、膨れ部分等はワイヤーブラシ、皮スキ等のケレン具を用いて完全に除去する。 またチョーキング部分、汚れ等は高圧洗浄等で除去し、乾燥した面とする。						
下塗	セミフロンルーフバインダーSiII(白)	2以上	0.18~0.23	無希釈	4時間以上7日以内	刷毛、ローラー、スプレー
上塗	セミフロンルーフII遮熱	2	0.15~0.18	塗料用シンナーA 0~20%	16時間以上7日以内 最終養生24時間以上	刷毛、ローラー、スプレー

※素地劣化が進んだセメント瓦、モニエル瓦は、吸込みが止まるまでセミフロンルーフバインダーSiIIの塗回数を増やして下さい。

※セミフロンルーフバインダーSiIIは反射効果のある白色でご使用下さい。

### ■ 16-3 屋根・金属部 標準塗装仕様(鋼板、トタン、鉄部などの塗替え)

工法	材料名	塗回数	塗布量(kg/m <sup>2</sup> /回)	希釈	塗装間隔(20℃)	塗装用具
下地調整 銛や旧塗膜で剥れ部分、膨れ部分等はワイヤーブラシ、皮スキ等のケレン具を用いて完全に除去する。 またチョーキング部分、汚れ等は高圧洗浄等で除去し、乾燥した面とする。						
下塗(錆止)	セミフロンエポプライマーII(ホワイト)	1	0.12~0.18	塗料用シンナーA 0~5%	4時間以上7日以内	刷毛、ローラー、スプレー
上塗	セミフロンルーフII遮熱	2	0.12~0.15	塗料用シンナーA 0~20%	16時間以上7日以内 最終養生24時間以上	刷毛、ローラー、スプレー

※発錆が認められない場合は下地調整後、セミフロンルーフII遮熱を直接塗布することが出来ます。

※セミフロンエポプライマーIIはホワイトを選定下さい。



### ■ 17-1 屋根 標準塗装仕様(新生瓦・スレート屋根などの塗替え)

工法	材料名	塗回数	塗布量(kg/m <sup>2</sup> /回)	希釈	塗装間隔(20℃)	塗装用具
下地調整 旧塗膜で剥れ部分、膨れ部分等はワイヤーブラシ、皮スキ等のケレン具を用いて完全に除去する。 またチョーキング部分、汚れ等は高圧洗浄等で除去し、乾燥した面とする。						
下塗	セミフロンルーフバインダーSiII(白)	1~2	0.18~0.23	無希釈	4時間以上7日以内	刷毛、ローラー、スプレー
上塗	セミフロンスープルーフII遮熱	2	0.18~0.20	塗料用シンナーA 0~20%	16時間以上7日以内 最終養生24時間以上	刷毛、ローラー、スプレー

※素地劣化が進んだ新生瓦、スレート屋根は、吸込みが止まるまでセミフロンルーフバインダーSiIIの塗回数を増やして下さい。

※セミフロンルーフバインダーSiIIは反射効果のある白色でご使用下さい。

### ■ 17-2 屋根 標準塗装仕様(セメント瓦などの塗替え)

工法	材料名	塗回数	塗布量(kg/m <sup>2</sup> /回)	希釈	塗装間隔(20℃)	塗装用具
下地調整 旧塗膜で剥れ部分、膨れ部分等はワイヤーブラシ、皮スキ等のケレン具を用いて完全に除去する。 またチョーキング部分、汚れ等は高圧洗浄等で除去し、乾燥した面とする。						
下塗	セミフロンルーフバインダーSiII(白)	2以上	0.18~0.23	無希釈	4時間以上7日以内	刷毛、ローラー、スプレー
上塗	セミフロンスープルーフII遮熱	2	0.18~0.20	塗料用シンナーA 0~20%	16時間以上7日以内 最終養生24時間以上	刷毛、ローラー、スプレー

※素地劣化が進んだセメント瓦、モニエル瓦は、吸込みが止まるまでセミフロンルーフバインダーSiIIの塗回数を増やして下さい。

※セミフロンルーフバインダーSiIIは反射効果のある白色でご使用下さい。

### ■ 17-3 屋根・金属部 標準塗装仕様(鋼板、トタン、鉄部などの塗替え)

工法	材料名	塗回数	塗布量(kg/m <sup>2</sup> /回)	希釈	塗装間隔(20℃)	塗装用具
下地調整 銀や旧塗膜で剥れ部分、膨れ部分等はワイヤーブラシ、皮スキ等のケレン具を用いて完全に除去する。 またチョーキング部分、汚れ等は高圧洗浄等で除去し、乾燥した面とする。						
下塗(錆止)	セミフロンエポプライマーII(ホワイト)	1	0.12~0.18	塗料用シンナーA 0~5%	4時間以上7日以内	刷毛、ローラー、スプレー
上塗	セミフロンスープルーフII遮熱	2	0.12~0.15	塗料用シンナーA 0~20%	16時間以上7日以内 最終養生24時間以上	刷毛、ローラー、スプレー

※セミフロンエポプライマーIIはホワイトを選定下さい。

### ■ 18-1 外壁 標準塗装仕様 (ウレタン、アクリル、アクリルシリコン等の塗装面へのコーティング)

工法	材料名	塗回数	塗布量(kg/m <sup>2</sup> /回)	希釈	塗装間隔(20℃)	塗装用具
下地調整 希釈した中性洗剤で洗浄し油膜、油汚れを完全に除去した後、水洗いし中性洗剤を完全に除去する。汚れの再付着を防ぐため乾燥後直ちに塗布する。 下地表面にチョーキングが無いこととする。						
下塗	Protect Light U-UN	1	0.02	無希釈	1時間以内	スプレー
上塗	Protect Light U-EX	1	0.02	無希釈	最終養生24時間以上	スプレー

※すでにチョーキング、エプロ等で白化している壁や、油汚れがひどく除去できないような基材へは、施工を避けてください。樹脂材の洗浄時、洗浄に使用する洗剤、薬品によるキズ、焼けに注意してください。

※エアスプレーガンによる施工が最適です。スプレーパターンが細かい霧状になるように調整し、液だれ、塗りムラが生じないよう施工してください。

### ■ 18-2 外壁 標準塗装仕様 (コンクリート、石膏、漆喰、石材等へのコーティング)

工法	材料名	塗回数	塗布量(kg/m <sup>2</sup> /回)	希釈	塗装間隔(20℃)	塗装用具
下地調整 付着している汚れを高圧洗浄機、ブラシ等で完全に除去し、汚れの再付着を防ぐため乾燥後直ちに塗布する。						
下塗	Protect Light U-HI	1	0.05~0.1	無希釈	1時間以内	スプレー
上塗	Protect Light U-EX	1	0.03~0.05	無希釈	最終養生24時間以上	スプレー

※下地調整の際コンクリート面が欠けたりしないよう注意してください。

※Protect Light U-HIはコンクリートの性状により染み込み量が異なります。事前に目立たない場所でテストして塗布量を決めてください。乾燥後にエアスプレーガンで水を吹き付けて染み込まない状態が適正です。

### ■ 18-3 ガラス 標準塗装仕様 (ガラス面へのコーティング)

工法	材料名	塗回数	塗布量(kg/m <sup>2</sup> /回)	希釈	塗装間隔(20℃)	塗装用具
下地調整 砂埃等は水洗いで完全に除去する。撥水剤を含まない研磨剤を用い、表面の水ハジキが完全になくなるまで研磨する。 汚れの再付着を防ぐため乾燥後直ちに塗布する。						
上塗	Protect Light U-GL	1	0.015	無希釈	最終養生24時間以上	スプレー

※總量で0.12kg/m<sup>2</sup>以上塗布すると干渉色の発生や濁りの原因となります。

※下地調整の際、砂埃等で塗装面を傷つけないように注意してください。

### ■ 18-4 内装標準仕様 (壁紙等へのコーティング)

工法	材料名	塗回数	塗布量(kg/m <sup>2</sup> /回)	希釈	塗装間隔(20℃)	塗装用具
下地調整 希釈した中性洗剤で油膜、油汚れを完全に除去した後、水拭きし中性洗剤を完全に除去する。汚れの再付着を防ぐため乾燥後直ちに塗布する。						
上塗	Protect Light U-IN	1	0.02	無希釈	最終養生24時間以上	スプレー

※油汚れが酷い面に施工すると、光触媒膜が油膜ごと脱落または化学劣化し、光触媒効果が無くなったり、外観に濁りを生じる恐れがあります。

仕様 No.19	外壁・屋根用 1液水性遮熱断熱塗料
----------	----------------------

アクリルシリコン系高耐候性遮熱断熱塗料/汚染防止クリヤー  
**スダースコート/セミクリーンコート**

**■19-1 スダースコート 標準仕様1(モルタル・コンクリート)**

工法	材料名	塗回数	塗布量(kg/m <sup>2</sup> /回)	希釈	塗装間隔(20°C)	塗装用具
下地調整 脆弱な旧塗膜、汚れ、カビ、チョーキング等は、サンダー、皮スキ、ワイヤーブラシで除去し、清潔な面にしてください。 また、大きな不陸、巣穴等はエマルションバテにて調整してください。						
下塗	KFマルチプライマーエコ	1~2	0.15~0.18	無希釈	4時間以上7日以内	刷毛、ローラー、スプレー
上塗	スダースコート	2	0.18~0.22	水道水 0~5%	4時間以上7日以内	刷毛、ローラー、スプレー

※素地劣化が進んだ基材の場合、KFマルチプライマーエコの塗回数を増やしてください。

**■19-2 スダースコート 標準仕様2(金属屋根)**

工法	材料名	塗回数	塗布量(kg/m <sup>2</sup> /回)	希釈	塗装間隔(20°C)	塗装用具
下地調整 脆弱な旧塗膜、汚れ、カビ、チョーキング等は、サンダー、皮スキ、ワイヤーブラシで除去し、清潔な面にしてください。 また、大きな不陸、巣穴等はエマルションバテにて調整してください。						
下塗	KFメタルプライマーエコ	1	0.10~0.12	無希釈	4時間以上7日以内	刷毛、ローラー、スプレー
上塗	スダースコート	2	0.18~0.22	水道水 0~5%	4時間以上7日以内	刷毛、ローラー、スプレー

※発錆が見られる基材や金属素地が剥き出しえている場合、予め錆止め塗装を行ってください。

**■19-3 スダースコート 低汚染仕様1(モルタル・コンクリート)**

工法	材料名	塗回数	塗布量(kg/m <sup>2</sup> /回)	希釈	塗装間隔(20°C)	塗装用具
下地調整 脆弱な旧塗膜、汚れ、カビ、チョーキング等は、サンダー、皮スキ、ワイヤーブラシで除去し、清潔な面にしてください。 また、大きな不陸、巣穴等はエマルションバテにて調整してください。						
下塗	KFマルチプライマーエコ	1~2	0.15~0.18	無希釈	4時間以上7日以内	刷毛、ローラー、スプレー
上塗	スダースコート	2	0.18~0.22	水道水 0~5%	4時間以上7日以内	刷毛、ローラー、スプレー
低汚染上塗	セミクリーンコート	1	0.03~0.05	無希釈	4時間以上7日以内	刷毛、ローラー、スプレー

※素地劣化が進んだ基材の場合、KFマルチプライマーエコの塗回数を増やしてください。

**■19-4 スダースコート 低汚染仕様2(金属屋根)**

工法	材料名	塗回数	塗布量(kg/m <sup>2</sup> /回)	希釈	塗装間隔(20°C)	塗装用具
下地調整 脆弱な旧塗膜、汚れ、カビ、チョーキング等は、サンダー、皮スキ、ワイヤーブラシで除去し、清潔な面にしてください。 また、大きな不陸、巣穴等はエマルションバテにて調整してください。						
下塗	KFメタルプライマーエコ	1	0.10~0.12	無希釈	4時間以上7日以内	刷毛、ローラー、スプレー
上塗	スダースコート	2	0.18~0.22	水道水 0~5%	4時間以上7日以内	刷毛、ローラー、スプレー
上塗	セミクリーンコート	1	0.03~0.05	無希釈	4時間以上7日以内	刷毛、ローラー、スプレー

※発錆している場合は、錆の処理を行ってから塗装をしてください。

仕様 No.20	基礎用
2材混合型単色微弹性仕上材	

基礎用単色微弹性仕上材  
**KFクリーンファンデ**

**■20-1 住宅コンクリート基礎塗装仕様**

工法	材料名	塗回数	塗布量(kg/m <sup>2</sup> /回)	希釈	塗装間隔(20°C)	塗装用具
下地調整 基礎まわりの土を掘り下げ、施工面に付着している土やホコリ、レイタンスはブラシ等を用いて完全に除去し乾燥した面とする。						
下塗	エースボンド	1	0.06	水道水 200%	1時間以上	刷毛、ローラー
上塗	KFクリーンファンデ	1	1.1	無希釈	3時間以上 最終養生24時間	砂骨ローラー

※下地の型枠段差や凸部はサンダー等を用い平滑な面にしてください。  
※基礎にクラックやビンホールが多い場合は基礎補修モルタルをコテで全面に塗り付けてください。  
※KFクリーンファンデは高速ハンドミキサーで粉体投入完了後2分間以上練り混ぜてください。回転が遅いと所定の粘度が出ません。  
※KFクリーンファンデが乾燥した後、土を埋め戻してください。

仕様 No.20	基礎用
2材混合型	

基礎用多彩色仕上材  
**KFカラフルファンデ**

**■20-2 住宅コンクリート基礎塗装仕様**

工法	材料名	塗回数	塗布量(kg/m <sup>2</sup> /回)	希釈	塗装間隔(20°C)	塗装用具
下地調整 基礎まわりの土を掘り下げ、施工面に付着している土やホコリ、レイタンスはブラシ等を用いて完全に除去し乾燥した面とする。						
下塗	エースボンド	1	0.06	水道水 200%	1時間以上	刷毛、ローラー
中塗	KFカラフルファンデベース	1	1.0	無希釈	1時間~2時間	砂骨ローラー
上塗	KFカラフルファンデ	1	1.0	無希釈	3時間以上 最終養生24時間	砂骨ローラー

※下地の型枠段差や凸部はサンダー等を用い平滑な面にしてください。  
※基礎にクラックやビンホールが多い場合は基礎補修モルタルをコテで全面に塗り付けてください。  
※KFカラフルファンデは高速ハンドミキサーで1分間以上練り混ぜてください。回転が遅いと所定の粘度が出ません。  
※KFカラフルファンデベースが指触乾燥後、KFカラフルファンデを塗布してください。  
※KFカラフルファンデが乾燥した後、土を埋め戻してください。

# KF 製品一覧表

2020.5版



系統 材 料 名	色相	光沢	容量 (主剤・硬化剤) 混合比 (主剤/硬化剤)	標準 塗装回数	塗布量 (kg/m <sup>2</sup> /回)	缶詰面積 (m <sup>2</sup> )	希釈剤 希釈率	塗装間隔	可使時間 (h)	塗装用具	内装制限 (NSK)	規格・備考
-------------	----	----	-----------------------------------	------------	-------------------------------	---------------------------	------------	------	-------------	------	---------------	-------

## ▶下塗

外壁・屋根 2液弱溶剤形ウレタンプライマー KFマイルドシーラーII	透明	艶有	16kg (14:2)	7/1	1	0.12~0.15	111	塗料用シナーA 0~10%	4時間以上7日以内 12時間以上7日以内	夏季:2以内 春秋:4以内 冬季:6以内	刷毛 ローラー <sup>*</sup> スプレー	F☆☆☆☆	第4類第2石油類
外壁 2液弱溶剤形シリコンプライマー セミフロンバインダーSiII	白 指定色	3分艶	8kg (7:1)	7/1	1	0.15~0.18	48	塗料用シナーA 0~10%	4時間以上7日以内 12時間以上7日以内	夏季:2以内 春秋:4以内 冬季:6以内	刷毛 ローラー <sup>*</sup> スプレー	F☆☆☆☆	第4類第2石油類
外壁 2液弱溶剤形シリコンプライマー セミフロンバインダーSiII(クリヤー)	透明	艶有	8kg (7:1)	7/1	1	0.15~0.18	48	塗料用シナーA 0~10%	4時間以上7日以内 12時間以上7日以内	夏季:2以内 春秋:4以内 冬季:6以内	刷毛 ローラー <sup>*</sup> スプレー	F☆☆☆☆	第4類第2石油類
屋根 2液弱溶剤形シリコンプライマー セミフロンルーフバインダーSiII	白 指定色	3分艶	15kg (10.5:4.5)	7/3	1	0.20~0.23	68	無希釈	4時間以上7日以内 12時間以上7日以内	夏季:2以内 春秋:4以内 冬季:6以内	刷毛 ローラー <sup>*</sup> スプレー	—	第4類第2石油類
外壁・屋根 1液弱溶剤形ウレタンプライマー KFマルチウレタンプライマー	淡黄色	艶有	4kg 14kg	—	1	0.12~0.18	26 87	無希釈	24時間以上3日以内	—	刷毛 ローラー <sup>*</sup> スプレー	F☆☆☆☆	第4類第2石油類
外壁 1液水性カナオンシーラー KFマイクロカナオンシーラー	透明	艶有	15kg	—	1	0.10~0.18	125	無希釈	4時間以上7日以内 12時間以上7日以内	—	刷毛 ローラー <sup>*</sup> スプレー	F☆☆☆☆	非危険物
外壁 合成樹脂系微弾性フィラー セミフロンフィラー	白	—	16kg	—	1	0.30~1.10	14~53	水道水 0~5%	(平滑) 4時間以上3日以内 (粗粒) 16時間以上3日以内	—	ワールローラー <sup>*</sup> 砂骨ローラー	F☆☆☆☆	非危険物
外壁 エポキシ樹脂系微弾性フィラー セミフロンフィラーエボ	白	—	16kg	—	1	0.30~1.10	14~53	水道水 0~5%	(平滑) 4時間以上3日以内 (粗粒) 16時間以上3日以内	—	ワールローラー <sup>*</sup> 砂骨ローラー	F☆☆☆☆	非危険物

## ▶鋼製面錆止

弱溶剤1液形変性エポキシ樹脂 セミフロンエポプライマー	ホワイト グレー ブラウン クリーム ディープ グレー ブルー <sup>*</sup> グリーン モス グリーン ブラック	—	16kg	—	1	0.12~0.15	118	塗料用シナーA 0~5%	4時間以上7日以内	—	刷毛 ローラー <sup>*</sup> スプレー	F☆☆☆☆	第4類第2石油類
弱溶剤2液形変性エポキシ樹脂 セミフロンエポプライマーII	ホワイト グレー ブラウン ブラック	—	16kg (14.4:1.6)	9/1	1	0.12~0.18	106	塗料用シナーA 0~5%	4時間以上7日以内	夏季:2以内 春秋:4以内 冬季:6以内	刷毛 ローラー <sup>*</sup> スプレー	F☆☆☆☆	第4類第2石油類

## ▶外壁

1液弱溶剤形フッ素樹脂仕上材 セミフロンマイルド	指定色 標準 30色	艶有 5分艶 3分艶	15kg	—	2	0.15~0.18	90	塗料用シナーA 0~20%	4時間以上7日以内 最終養生24時間以上	—	刷毛 ローラー <sup>*</sup> スプレー	F☆☆☆☆	第4類第2石油類
1液弱溶剤形フッ素樹脂仕上材 セミフロンマイルド遮熱	標準 30色	艶有	15kg	—	2	0.15~0.18	90	塗料用シナーA 0~20%	4時間以上7日以内 最終養生24時間以上	—	刷毛 ローラー <sup>*</sup> スプレー	F☆☆☆☆	第4類第2石油類

系統 材 料 名	色相	光沢	容量 (主剤・硬化剤) 混合比 (主剤/硬化剤)	標準 塗装回数	塗布量 (kg/m <sup>2</sup> /回)	缶詰面積 (m <sup>2</sup> )	希釈剤 希釈率	塗装間隔	可使時間 (h)	塗装用具	内装制限 (NSK)	規格・備考	
2液弱溶剤形フッ素樹脂仕上材 セミフロンマイルドII	指定色	艶有 5分艶 3分艶	16kg (14:2) 4kg (3.5:0.5)	7/1	2	0.15~0.18	97 21	塗料用シナーA 0~20%	4時間以上7日以内 最終養生24時間以上	夏季:3以内 春秋:5以内 冬季:8以内	刷毛 ローラー <sup>*</sup> スプレー	F☆☆☆☆	第4類第2石油類 建物用耐候性 上塗り塗料 JISK5659
2液弱溶剤形フッ素樹脂仕上材 セミフロンマイルドII遮熱	標準 30色	艶有	16kg (14:2) 4kg (3.5:0.5)	7/1	2	0.15~0.18	97 21	塗料用シナーA 0~20%	4時間以上7日以内 最終養生24時間以上	夏季:3以内 春秋:5以内 冬季:8以内	刷毛 ローラー <sup>*</sup> スプレー	F☆☆☆☆	第4類第2石油類
2液弱溶剤形無機・フッ素樹脂仕上材 セミフロンスーパーMイルドII	指定色	艶有 3分艶 5分艶	15.6kg (13:2.6) 12kg (10:2) 6kg (5:1)	5/1	2	0.15~0.18	72 36	塗料用シナーA 0~10%	4時間以上7日以内 最終養生24時間以上	夏季:3以内 春秋:5以内 冬季:8以内	刷毛 ローラー <sup>*</sup> スプレー	F☆☆☆☆	第4類第2石油類
2液弱溶剤形無機・フッ素樹脂仕上材 セミフロン スーパーMイルドII(クリヤー)	透明	艶有 3分艶 5分艶	15.6kg (13:2.6) 12kg (10:2) 6kg (5:1)	5/1	2	0.15~0.18	72 36	塗料用シナーA 0~10%	4時間以上7日以内 最終養生24時間以上	夏季:3以内 春秋:5以内 冬季:8以内	刷毛 ローラー <sup>*</sup> スプレー	F☆☆☆☆	第4類第2石油類
2液弱溶剤形無機・フッ素樹脂仕上材 セミフロン スーパーMイルドII遮熱	標準 30色	艶有	15.6kg (13:2.6) 12kg (10:2) 6kg (5:1)	5/1	2	0.15~0.18	72 36	塗料用シナーA 0~10%	4時間以上7日以内 最終養生24時間以上	夏季:3以内 春秋:5以内 冬季:8以内	刷毛 ローラー <sup>*</sup> スプレー	F☆☆☆☆	第4類第2石油類
1液形水性フッ素樹脂仕上材 セミフロンアクリア	指定色	艶有 3分艶	15kg 4kg	—	2	0.15~0.18	90 24	水道水 3~10%	4時間以上7日以内 最終養生24時間以上	—	刷毛 ローラー <sup>*</sup> スプレー	F☆☆☆☆	非危険物
2液形水性フッ素樹脂仕上材 セミフロンアクリアII	指定色	艶有 5分艶 鏡消	16kg (7.5:0.5) 8kg (7.5:0.5) 3.2kg (3:0.2)	15/1	2	0.15~0.18	48 19	水道水 0~10%	4時間以上7日以内 最終養生24時間以上	夏季:3以内 春秋:5以内 冬季:8以内	刷毛 ローラー <sup>*</sup> スプレー	F☆☆☆☆	主剤:非危険物 硬化剤:第3石油類
2液形水性フッ素樹脂仕上材 セミフロンアクリアII遮熱	標準 30色	艶有	16kg (7.5:0.5) 8kg (7.5:0.5) 3.2kg (3:0.2)	15/1	2	0.15~0.18	48 19	水道水 0~10%	4時間以上7日以内 最終養生24時間以上	夏季:3以内 春秋:5以内 冬季:8以内	刷毛 ローラー <sup>*</sup> スプレー	F☆☆☆☆	主剤:非危険物 硬化剤:第3石油類

系統 材 料 名	色相	光沢	容量 (主剤:硬化剤) kg/m <sup>2</sup>	混合比 主剤:硬化剤	標準塗 回数	塗布量 (kg/m <sup>2</sup> /回)	缶当り面積 (m <sup>2</sup> )	希釈剤 希釈率	塗装間隔 (h)	可使時間 (h)	塗装用具	内装制限 (NSK)	規格・備考
2液形水性無機・フッ素樹脂仕上材 セミフロンスーパー・アクアII	指定色	艶有 5分艶 艶消	16kg (15:1)			97							
			8kg (7.5:0.5)	15/1	2	0.15~0.18	48	水道水 0~10%	4時間以上7日以内 最終養生24時間以上	夏季:3以内 春季:5以内 冬季:8以内	刷毛 ローラー スプレー	F☆☆☆☆	主剤:非危険物 硬化剤:第3石油類
			3.2kg (3:0.2)				19						
2液形水性無機・フッ素樹脂仕上材 セミフロン スーパー・アクアII(クリヤー)	透明	艶有 5分艶 艶消	16kg (15:1)			97							
			8kg (7.5:0.5)	15/1	2	0.15~0.18	48	水道水 0~10%	4時間以上7日以内 最終養生24時間以上	夏季:3以内 春季:5以内 冬季:8以内	刷毛 ローラー スプレー	F☆☆☆☆	主剤:非危険物 硬化剤:第3石油類
			3.2kg (3:0.2)				19						
2液形水性無機・フッ素樹脂仕上材 セミフロン スーパー・アクアII遮熱	標準 30色	艶有	16kg (15:1)			97							
			8kg (7.5:0.5)	15/1	2	0.15~0.18	48	水道水 0~10%	4時間以上7日以内 最終養生24時間以上	夏季:3以内 春季:5以内 冬季:8以内	刷毛 ローラー スプレー	F☆☆☆☆	主剤:非危険物 硬化剤:第3石油類
			3.2kg (3:0.2)				19						

系統 材 料 名	色相	光沢	容量 (主剤:硬化剤) kg/m <sup>2</sup>	混合比 主剤:硬化剤	標準塗 回数	塗布量 (kg/m <sup>2</sup> /回)	缶当り面積 (m <sup>2</sup> )	希釈剤 希釈率	塗装間隔 (h)	可使時間 (h)	塗装用具	内装制限 (NSK)	規格・備考
2液弱溶剤形無機・フッ素樹脂仕上材 セミフロンスーパー・ルーフII	標準色 指定色	艶有	15.6kg (13:2.6)										
			12kg (10:2)	5/1	2	0.12~0.18	72	塗料用シナーA 0~20%		16時間以上7日以内 最終養生24時間以上	夏季:3以内 春季:5以内 冬季:8以内	刷毛 ローラー スプレー	—
2液弱溶剤形無機・フッ素樹脂仕上材 セミフロン スーパー・ルーフII遮熱	標準 21色	艶有	6kg (5:1)										
			15.6kg (13:2.6)	5/1	2	0.12~0.18	72	塗料用シナーA 0~20%		16時間以上7日以内 最終養生24時間以上	夏季:3以内 春季:5以内 冬季:8以内	刷毛 ローラー スプレー	—

## ▶屋根

1液弱溶剤形フッ素樹脂仕上材 セミフロンルーフ	標準色 指定色	艶有	15kg			90							
			8kg	—	2	0.12~0.18	48	塗料用シナーA 0~20%	16時間以上7日以内 最終養生24時間以上	—	刷毛 ローラー スプレー	—	第4類第2石油類
			4kg				24						
1液弱溶剤形フッ素樹脂仕上材 セミフロンルーフ遮熱	標準 21色	艶有	15kg			90							
			8kg	—	2	0.12~0.18	48	塗料用シナーA 0~20%	16時間以上7日以内 最終養生24時間以上	—	刷毛 ローラー スプレー	—	第4類第2石油類
			4kg				24						
2液弱溶剤形フッ素樹脂仕上材 セミフロンルーフII	標準色 指定色	艶有	16kg (14:2)	7/1	2	0.12~0.18	97	塗料用シナーA 0~20%	16時間以上7日以内 最終養生24時間以上	夏季:3以内 春季:5以内 冬季:8以内	刷毛 ローラー スプレー	—	第4類第2石油類
			4kg (3.5:0.5)				21						
2液弱溶剤形フッ素樹脂仕上材 セミフロンルーフII遮熱	標準 21色	艶有	16kg (14:2)	7/1	2	0.12~0.18	97	塗料用シナーA 0~20%	16時間以上7日以内 最終養生24時間以上	夏季:3以内 春季:5以内 冬季:8以内	刷毛 ローラー スプレー	—	第4類第2石油類
			4kg (3.5:0.5)				21						

## ▶プロテクトライトシリーズ

用途	系統 材 料 名	色相	光沢	容量 (主剤:硬化剤) kg/m <sup>2</sup>	混合比 主剤:硬化剤	標準塗 回数	塗布量 (kg/m <sup>2</sup> /回)	缶当り面積 (m <sup>2</sup> )	希釈剤 希釈率(%)	塗装間隔 (20°C)	可使時間 (h)	塗装用具	内装制限 (NSK)	規格・備考
外壁 下塗	水性1液形基材保護剤 Protect Light U-UN	透明	—	10kg 5kg	—	1	0.02	500 200	—	—	—	スプレー	—	非危険物
外壁 下塗	水性1液形浸透性吸水防止剤 Protect Light U-HI	透明	—	10kg 5kg	—	1	0.05~0.1	200 100	—	—	—	スプレー	—	非危険物
外装	水性1液形光触媒コーティング液 Protect Light U-EX	透明	—	10kg 5kg	—	1	0.05	200 100	—	—	—	スプレー	—	非危険物
ガラス	水性1液形光触媒コーティング液 Protect Light U-GL	透明	—	10kg 5kg	—	1	0.015	667 333	—	—	—	スプレー	—	非危険物
内装	水性1液形光触媒コーティング液 Protect Light U-IN	透明	—	10kg 5kg	—	1	0.02	56 28	—	—	—	スプレー	—	非危険物

用途	系統 材 料 名	色相	光沢	容量 (主剤・硬化剤) kg	混合比 主剤・硬化剤	標準塗り 回数	塗布量 (kg/m <sup>2</sup> /回)	缶当り面積 (m <sup>2</sup> )	希釈剤 希釈率(%)	塗装間隔 (20°C)	可使時間 (h)	塗装用具	内装制限 (NSK)	規格・備考
----	-------------	----	----	----------------------	---------------	------------	-------------------------------	----------------------------	---------------	----------------	-------------	------	---------------	-------

MEMO

### ▶スタースコート／セミクリーンコート

外壁下塗	水性1液形特殊アクリルプライマー KFマルチプライマー-エコ	透明	—	15kg 4kg	—	1	0.15~0.2	75 20	—	30分~1時間	—	刷毛 ローラー <sup>*</sup> スプレー	—	非危険物
外壁下塗	水性1液形特殊アクリルプライマー KFメタルプライマー-エコ	白	—	15kg 4kg	—	1	0.08~0.1	150 40	—	30分~1時間	—	刷毛 ローラー <sup>*</sup> スプレー	—	非危険物
外壁	水性1液形シリコン樹脂遮熱断熱仕上材 スタースコート	標準 30色	—	15kg 4kg	—	2	0.2	75 20	—	2時間以上3日以内	—	刷毛 ローラー <sup>*</sup> スプレー	—	非危険物
外壁	水性1液形シリコン樹脂クリヤー仕上材 セミクリーンコート	透明	—	15kg 4kg	—	1	0.03~0.05	300 80	—	2時間以上3日以内	—	刷毛 ローラー <sup>*</sup> スプレー	—	非危険物

### ▶KFクリーンファンデ/KFカラフルファンデ

基礎下塗	水性1液形プライマー エースボンド	白色 透明	—	18kg 2kg	—	1	0.06	300 33	水道水 200%	1時間以上 24時間以内	—	刷毛 ローラー	—	非危険物
基礎下塗	下地補修材 基礎補修モルタル	グレー	—	15kg	—	1	1.5 (1mm) 4.5 (3mm)	13.5 (1mm) 4.5 (3mm)	水道水 5~5.5kg	1時間~2時間	—	コテ	—	非危険物
基礎上塗	水性成形用マーセント系基礎市木用塗料 KFクリーンファンデ	グレー ベージュ	—	18.3kg (11.7kg) 23.3kg (14.9kg)	11/7.3 14/9.3	1	1.1	16 21	無希釈	3時間以上 最終養生24時間	—	砂骨 ローラー	—	非危険物
基礎上塗	水性成形用マーセント系基礎市木用塗料 KFカラフルファンデベース	グレー	—	20kg (12.8kg)	3/2	1	1	20	無希釈	1時間~2時間	—	砂骨 ローラー	—	非危険物
基礎上塗	水性成形用マーセント系基礎市木用塗料 KFカラフルファンデトップ	指定色	—	20kg	—	1	1	20	無希釈	3時間以上 最終養生24時間	—	砂骨 ローラー	—	非危険物